



AZURE MASKEERTAPE

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
MAT18	Azure maskeertape - 18 x 50 mm
MAT24	Azure maskeertape - 24 x 50 mm
MAT30	Azure maskeertape - 30 x 50 mm
MAT36	Azure maskeertape - 36 x 50 mm
MAT48	Azure maskeertape - 48 x 50 mm



OMSCHRIJVING

Premium maskeertape voor hoge temperaturen, gekenmerkt door een flexibele crêpepapier drager en een kleefstof op basis van rubberhars in oplosmiddel. Ontworpen voor spuitwerk in autoreparatietoepassingen met de meest gangbare verven en lakken met een temperatuurbestendigheid tot 110°C. De speciale gekleurde drager verbetert de zichtbaarheid tijdens het verf- en afplakproces voor eenvoudig verwijderen, vooral dankzij het vormbare papier, van gebogen lijstwerk. Geschikt voor afplak- en schilderwerkzaamheden in de bouw en renovatie. FSC® en PEFC gecertificeerde maskeertapes op aanvraag verkrijgbaar.

KENMERKEN

- Medium/hoge kleefkracht
- Uitstekende kleefkracht
- Uitstekende conformiteit op gebogen profielen
- Gemakkelijk te verwijderen zonder lijmoverdracht
- Goede zichtbaarheid
- Geschikt voor ir-lampen en spuitcabine
- 3 dagen UV-bestendigheid

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN

- Professionele maskering voor spuitwerk in de autospuiterij.
- Professioneel binnen maskeren en spuiten.



AZURE MASKEERTAPE

TECHNISCHE DATA

	Metrisch	Imperiale eenheden	Testmethode
Totaal gewicht	93 g/m ²	93 g/m ²	ISO 536
Totale dikte	130 µm	5.1 mils	Internal
MD treksterkte	36 N/cm	20.6 Lbs/in	AFERA 5004/PSTC 131
MD breukrek	9 %	9 %	AFERA 5004/PSTC 131
Hechting aan staalplaat	2.3 N/cm	21.0 oz/in	AFERA 5001/PSTC 101
Gebruikstemperatuur tot (1 uur)	90°C	194°F	

MATERIAAL ACHTERKANT

Verzadigd crêpepapier

TYPE LIJM

Rubberhars op basis van oplosmiddelen

TECHNISCHE INFORMATIE EN PRODUCTGEBRUIK

Alle bovengenoemde technische informatie en gegevens worden naar beste weten verstrekt op basis van onze praktijkervaring. Getoonde cijfers verwijzen alleen naar gemiddelde waarden, gebaseerd op tests uitgevoerd in een geconditioneerd laboratorium en zijn niet geldig voor specificatie. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de producten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. De nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie wordt niet gegarandeerd. De technische informatie, suggesties en andere verklaringen in dit document zijn samengesteld voor uw begeleiding en gebruik. Gerko herinnert de gebruiker van de producten eraan ervoor te zorgen dat het product wordt gebruikt volgens de verstrekte instructies en suggesties. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product vast te stellen voor daadwerkelijke toepassing onder specifieke omstandigheden.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Aanbevolen opslag in een droge ruimte uit de buurt van direct zonlicht. De temperatuur moet variëren van 15°C tot 25°C met een maximale relatieve luchtvochtigheid van 50%. Tape en jumborol dienen respectievelijk binnen 12 maanden en 6 maanden na verzenddatum te worden gebruikt. Gerko neemt geen verantwoordelijkheid voor defect materiaal als dit niet wordt opgeslagen en gebruikt volgens de hierboven vermelde voorwaarden.