



1K KUNSTSTOFFPRIMER

ALLGEMEIN

CODE	BESCHREIBUNG
PP10	1K Kunststoffprimer 1L



BESCHREIBUNG

Farbloser Einkomponenten-Primer zum Auftragen mit Pinsel oder Spritzpistole auf Karosserieteile aus Kunststoff. In Car Refinish als Grundierung und Mikrobeschichtung zur Erzielung eines gut haftenden Decklacks auf Kunststoff verwendet.

ANWENDUNG

In dicht verschlossenen Behältern an einem kühlen, trockenen Ort fern von Feuer- und Wärmequellen lagern. Sonnenbestrahlung vermeiden.



Anzahl der Schichten: 2
Druck: 2 - 2,5 bar
Düse: 1.3 - 1.4 mm



Ablüftzeit zwischen den Schichten:
20 min

TROCKNUNGSZEITEN



Betriebshärte: 30-40 min bei 20°C

Nach 30-40 Minuten seit dem Auftragen der letzten Schicht Grundierung kann jede Art von Decklack aufgetragen werden.

PHYSIKOCHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN

Der maximale VOC- Gehalt für Gebrauchsfertiges Produkt ist: <840 g/l.

SPECIFIC WEIGHT

Etwa 0.9 g/cm³



1K KUNSTSTOFFPRIMER

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht vor Feuer und Wärmequellen bei einer Temperatur von 5°C bis 20°C auf. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

HALTBARKEIT

Verfallsdatum: 12 Monate ab Herstellungsdatum - Datum auf der Oberseite des Behälters.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Sicherheitsdatenblatt und geltende Arbeitsschutzbestimmungen unter Einwirkung chemischer Faktoren.

REINIGUNGSWERKZEUGE

Für die Reinigung der Geräte kann Acrylverdünnung oder Nitroverdünnung verwendet werden. Es wird empfohlen, für die Reinigung von Lackierpistolen Verdüner zu verwenden.