



EXPRESS BLANKE LAK VHS

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
CX10-1	Express blanke lak VHS 1L
CX10-5	Express blanke lak VHS 5L
HCX10-0,5	Express verharder VHS 0,5L
HCX10-2,5	Express verharder VHS 2,5L



GLANS: ●●●●●●
VLOEIBAARHEID: ●●●●●●●●
WEERSTAND TEGEN KRASSEN: ●●●●●●●●

OMSCHRIJVING

Express blanke lak VHS is gekwalificeerd voor de VOC gehalte categorie <420 g/l met extreem korte uithardingstijden. Deze blanke lak kan al na 2 uur bij 20°C of na 5 minuten bij 60°C worden gepolijst. De lange open tijd maakt het mogelijk grote oppervlakken en hele auto's te lakken. De blanke lak heeft een hoge glans, hoge hardheid en krasbestendigheid.

INFORMATIE



100 delen Express blanke lak VHS,
50 delen Express verharder VHS.



Twee volledige lagen met verdamping.
Spuitspistool*. Opening van de spuitmond met de
pneumatische methode: **1,2-1,4 mm**.
Werkdruk – HVLP: **2 bar***.

* Gebruik hogedrukapparatuur en HVLP. Druk zoals aanbevolen door de fabrikant van het pistool.



Droogtijd 20°C:
Stofvrij: **15 min**
Luchtdroog: **25 min**
Doorgedroogd: **1 h**
Droogtijd 40°C: voor montage: **15 min**
Droogtijd 60°C: voor montage: **5 min**



Wachttijd tussen de lagen (20°C, 65% H.R.):
8 min



Drogen IR: **~5 min**.

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Oppervlakken reinigen met siliconenverwijderaar.

SPUITVISCOSITEIT IN 20°C

17-19 s DIN Cup 4 mm

POT LIFE

40 min

DIKTE VAN DROGE COATING

~40-70 µm

AANBEVOLEN MATEN VAN VERFZEVEN

125-190 µm

VOC

2004/42/WE/IIIB(d)(420) 420

DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID

CX10: 24 maanden (in de originele ongeopende verpakking)
HCX10: 12 maanden (in de originele ongeopende verpakking)