



EXPRESS VERNIS VHS

GÉNÉRAL

CODE	DÉSCRIPTION
CX10-1	Express vernis VHS 1L
CX10-5	Express vernis VHS 5L
HCX10-0,5	Express durcisseur VHS 0,5L
HCX10-2,5	Express durcisseur VHS 2,5L



BRILLANT: ●●●●●●
 FLUIDITÉ: ●●●●●●
 RÉSISTANCE AUX RAYURES: ●●●●●●

DÉSCRIPTION

Le vernis express VHS est qualifié pour la catégorie de teneur en COV <420 g/l avec des temps de durcissement extrêmement courts. Ce vernis peut être poli après seulement 2 heures à 20°C ou après 5 minutes à 60°C. Le long temps ouvert permet de peindre de grandes surfaces et des voitures entières. Le vernis est très brillant, très dur et résistant aux rayures.

INFORMATION



100 parties Express vernis VHS,
50 parties Express durcisseur VHS.




Deux couches complètes avec évaporation. Pistolet à peinture*. Ouverture de la buse par méthode pneumatique : **1,2-1,4 mm**.
Pression de travail – HVLP : **2 bar***.

* Utiliser des équipements à haute pression et HVLP. Pression recommandée par le fabricant du pistolet.



Temps de séchage 20°C :
Hors poussière : **15 min**
Séchage à l'air : **25 min**
A sec : **1 h**
Temps de séchage 40°C : avant le montage : **15 min**
Temps de séchage 60°C : avant le montage : **5 min**



Évaporation entre les couches (20°C, 65% H.R.) : **8 min**



Séchage IR: ~**5 min**.

PRÉPARATION DES SURFACES

Nettoyez les surfaces avec un dissolvant pour silicone.

VISCOSITÉ DU SPRAY À 20 °C

17-19 s Coupe DIN 4 mm

DURÉE DE CONSERVATION

40 min

ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT SEC

~40-70 µm

TAILLES RECOMMANDÉES DES TAMIS À PEINTURE

125-190 µm

COV

2004/42/WE/IIIB(d)(420) 420

DATE DE LA DURABILITÉ MINIMALE

CX10: 24 mois (dans l'emballage original non ouvert)
HX10: 12 mois (dans l'emballage original non ouvert)