



EXPRESS KLARLACK VHS

GENERAL

| CODE | BESCHREIBUNG |
|-----------|-------------------------|
| CX10-1 | Express Klarlack VHS 1L |
| CX10-5 | Express Klarlack VHS 5L |
| HCX10-0,5 | Express Härter VHS 0,5L |
| HCX10-2,5 | Express Härter VHS 2,5L |



GLANZ: ●●●●●●
FLUIDITÄT: ●●●●●●
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN KRATZER: ●●●●●●

BESCHREIBUNG

Express-Klarlack VHS ist für die VOC-Gehaltskategorie <420 g/l mit extrem kurzen Aushärtezeiten qualifiziert. Dieser Klarlack kann nach nur 2 Stunden bei 20°C oder nach 5 Minuten bei 60°C poliert werden. Die lange offene Zeit ermöglicht es, große Flächen und ganze Autos zu lackieren. Der Klarlack hat einen hohen Glanz, eine hohe Härte und Kratzfestigkeit.

INFORMATION



100 Teile Express Klarlack VHS,
50 Teile Express Härter VHS.




Zwei volle Anstriche mit Verdunstung.
Spritzpistole*. Düsenöffnung durch pneumatische
Methode: **1,2-1,4 mm**.
Arbeitsdruck – HVLP: **2 bar***.

* Verwenden Sie Hochdruckgeräte und HVLP. Druck wie vom Pistolenhersteller empfohlen.



Trocknungszeit 20°C:
Staubfrei: **15 min**
Lufttrocknung: **25 min**
Trocken durch: **1 h**
Trocknungszeit 40°C: vor der Montage: **15 min**
Trocknungszeit 60°C: vor der Montage: **5 min**



Verdunstung zwischen den Anstrichen (20°C, 65%
H.R.): **8 min**



Trocknung IR: **~5 min**.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Oberflächen mit Silikonentferner reinigen.

SPRITZVISKOSITÄT BEI 20 °C

17-19 s DIN-Schale 4 mm

HALTBARKEITSDAUER

40 min

DICKE DER TROCKENEN BESCHICHTUNG

~40-70 µm

EMPFOHLENE GRÖSSE DER FARBSIEBE

125-190 µm

VOC

2004/42/WE/IIIB(d)(420) 420

DATUM DES MINDESTHALTBARKEITSDATUMS

CX10: 24 Monate (in ungeöffneter Originalverpackung)
HCX10: 12 Monate (in ungeöffneter Originalverpackung)