



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

DIAMOND BLANKE LAK

Tweecomponenten acrylaat blanke lak gekenmerkt door een hoog gehalte aan vaste stoffen. Hoge hardheid, bestand tegen: weersomstandigheden, UV-stralen en steenslag. Coating schilfert niet af, zelfs niet bij sterke steenslag. Heeft een uitstekende glans, uitstekende vloeï en elasticiteit die het perfecte uiterlijk van geschilderde coating garandeert.



GLANS: ●●●●●●●●
 VLOEIBAARHEID: ●●●●●●●●
 WEERSTAND TEGEN KRASSEN: ●●●●●●●●

VERPAKKING

CODE	OMSCHRIJVING	STUKS PER DOOS
CD10-1	Diamond Blanke lak 1 liter	12
CD10-5	Diamond Blanke lak 5 liter	4
HNCD-0,5 HFCD-0,5	Diamond Verharder normaal 0,5 liter Diamond Verharder snel 0,5 liter	12
HNCD-2,5 HFCD-2,5	Diamond Verharder normaal 2,5 liter Diamond Verharder snel 2,5 liter	4

INFORMATIE



100 delen Diamond blanke lak,
 50 delen Diamond verharder,
 0 - 5 delen verdunner.



Twee volledige lagen met verdamping.
 SPUITPISTOOL*. Opening van de spuitmond met de
 pneumatische methode: **1,3 - 1,4 mm**.
 Werkdruk – HVLP: **2 - 2,5 bar***.

* Gebruik hogedrukapparatuur en HVLP. Druk zoals aanbevolen door de fabrikant van het pistool.



Droogtijd 20°C:
 Stofvrij: **20 min**
 Doorgedroogd: **1 h**
 Droogtijd 40°C: voor montage: **15 min**
 Droogtijd 60°C: voor montage: **25 - 30 min**



Verdamping tussen de lagen (20°C, 65% H.R.):
10 min



Drogen IR: **~5 min.**

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Oppervlakken reinigen met siliconenverwijderaar.

SPUITVISCOSITEIT IN 20°C

16-17 s DIN Cup 4 mm

POT LIFE

40 min

DIKTE VAN DROGE COATING

~40-70 µm

AANBEVOLEN MATEN VAN VERFZEVEN

125-190 µm

VOC

2004/42/CE/II,B/e(840)

DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID

CD10: 24 maanden (in de originele ongeopende verpakking)
HNCD10: 12 maanden (in de originele ongeopende verpakking)
HFCD10: 12 maanden (in de originele ongeopende verpakking)