



FICHE TECHNIQUE

EASYGO MASTIC

Gerko Easygo Mastic est un enduit polyester léger universel. Le faible poids spécifique permet de combler les irrégularités et les bosses avec beaucoup moins de produit (en poids) par rapport aux charges conventionnelles. Poids spécifique: 1,3 kg/L. Charge conventionnelle: 2 kg/L. Excellente adhérence aux métaux galvanisés et électrozingués, aux surfaces en aluminium et en acier. Contient des billes de verre comme matériau de remplissage. Très facile à distribuer. La couleur passe du bleu au gris pendant le processus de séchage. Prêt à poncer lorsque la couleur est grise.

PROPRIÉTÉS

- Remplissage universel en polyester léger
- Adhésion extrême aux surfaces métalliques
- Changement de couleur au moment du début de faciliter le processus de ponçage
- Haute stabilité dans la boîte
- Avec des billes de verre comme matériau de remplissage
- Faible taux de rétrécissement
- Résistant aux vibrations et plus flexible sur le métal fin
- Combine d'excellentes propriétés de ponçage avec une surface absolument compacte
- Facile à poncer
- Adhérence extrême sur diverses surfaces telles que l'acier, le revêtement E, l'acier galvanisé, la fibre de verre plastiques renforcés (GRP) et bois
- Temps de séchage court
- Poids spécifique 1,3 kg/L
- Couleur: beige
- Durcisseur: BPO rouge
- Rapport de mélange en %: 2-3

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

CODE	DÉSCRIPTION	COULEUR	STUKS PER DOOS	DOZEN PER PALLET
EG10	Easygo Mastic 1L	Beige	6	288
EG30	Easygo Mastic 3L	Beige	4	144

INFORMATIONS VOC

La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produit: IIBb) sous forme prête à l'emploi est de 250 g/litre. La teneur en COV de ce produit tel que reçu est de 244 g/litre. La teneur en COV de ce produit prêt à l'emploi est <100 g/litre.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Gerko Easygo mastic doit être conservé dans un endroit frais dans son emballage d'origine avec un couvercle hermétiquement fermé. Dans les bonnes conditions, le produit peut être conservé pendant un an à des températures comprises entre + 5°C et + 25°C.




FICHE TECHNIQUE

EASYGO MASTIC



PRÉPARATION

Nettoyez et poncez soigneusement toutes les surfaces. Nettoyez à nouveau avec de l'acétone ou un diluant pour un traitement ultérieur.



COMPOSITION

Par volume: Gerko Easygo + 2% Durcisseur Dibenzoyl Peroxide Paste - Red 5 - 6 min à 20°C

DENSITÉ 20°C

1.5 gr/cm³ / ± 0.1

DURETÉ (SHORE D) 30 MIN

60 - 65 / ± 5



APPLIQUER

Avec une spatule de remplissage. Appliquer en couches avec une pression ferme et uniforme. Ne pas appliquer en une seule fois.



TEMPS DE SÉCHAGE



OR



2 à 3 min à 50% de puissance (ondes courtes)

Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'humidité.



PONÇAGE

PONÇAGE GROS

P80 - P120

FIN DU PONÇAGE

P180 - P240



FLEXIBILITÉ

Flexibilité (200µm) (Stick test)
45° Pas de larmes ni de cassures.



SÉCURITÉ

Inflammable. Nocif pour la santé par inhalation. La vapeur peut provoquer des flammes spontanées. Il est irritant pour les yeux et la peau. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit. N'inhalez pas la vapeur. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin. En cas d'ingestion, ne pas vomir et consulter immédiatement un médecin. Utiliser dans des zones bien ventilées, loin de la chaleur et des flammes. Tenir hors de portée des enfants. Ne remettez aucun mélange inutilisé dans le moule. Ne doit être manipulé que par des professionnels qualifiés.