



FICHE TECHNIQUE

MULTI BLUE MASTIC

Gerko Multi Blue Mastic est un mastic polyester semi-léger de haute qualité qui peut être utilisé comme mastic de remplissage ou de finition. Facile à appliquer et à poncer. La couleur passe du bleu au gris pendant le processus de séchage. Prêt à poncer lorsque la couleur est grise.

PROPRIÉTÉS

- Mastic polyester universel avec un poids spécifique inférieur de 1,6 kg/L
- Changement de couleur pour faciliter le moment du démarrage du processus de ponçage
- Peut être utilisé comme charge de remplissage ou de finition
- Excellent ponçage, à commencer par P120
- Adhérence sur différentes surfaces (acier, galvanisé acier, aluminium, stratifiés polyester, peinture ancienne, ...)
- Extra crémeux pour un mélange facile et une application
- Très facile à étaler
- Surface non poreuse et lisse
- Couleur: bleu clair
- Durcisseur: rouge BPO
- Rapport de mélange en %: 2-3

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

CODE	DÉSCRIPTION	COULEUR	APRÈS SÉCHAGE	PIÈCES PAR BOÎTE	CARTONS PAR PALETTE
MF10	Multi Blue Mastic 1,6KG	Blue clair	Gris clair	6	288
MF30	Multi Blue Mastic 3KG	Blue clair	Gris clair	4	144

INFORMATIONS VOC

La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produit: IIBb) sous forme prête à l'emploi est de 250 g/litre. La teneur en COV de ce produit tel que reçu est de 244 g/litre. La teneur en COV de ce produit prêt à l'emploi est <100 g/litre.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Gerko multi blue mastic doit être conservé dans un endroit frais dans son emballage d'origine avec un couvercle hermétiquement fermé. Dans les bonnes conditions, le produit peut être conservé pendant un an à des températures comprises entre + 5°C et + 25°C.




FICHE TECHNIQUE

MULTI BLUE MASTIC



PRÉPARATION

Nettoyez et poncez soigneusement toutes les surfaces. Nettoyez à nouveau avec de l'acétone ou un diluant pour un traitement ultérieur.



COMPOSITION

Par volume: Gerko Multi Blue +2% Durcisseur
Dibenzoyl Peroxide Paste-Red 5 - 6 min à 20°C

DENSITÉ 20°C

1.5 gr/cm³ / ± 0.1

DURETÉ (SHORE 0) 30 MIN

60 - 65 / ± 5



APPLIQUER

Avec une spatule de remplissage. Appliquer en couches avec une pression ferme et uniforme. Ne pas appliquer en une seule fois.



TEMPS DE SÉCHAGE



OR



2 à 3 min à 50% de puissance (ondes courtes)

Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'humidité.




PONÇAGE

PONÇAGE GROS

P60 - P120

FIN DU PONÇAGE

P180 - P220



FLEXIBILITÉ

Flexibilité (200µm) (Stick test) 45°
Pas de larmes ni de cassures.



SÉCURITÉ

Inflammable. Nocif pour la santé par inhalation. La vapeur peut provoquer des flammes spontanées. Il est irritant pour les yeux et la peau. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit. N'inhalez pas la vapeur. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin. En cas d'ingestion, ne pas vomir et consulter immédiatement un médecin. Utiliser dans des zones bien ventilées, loin de la chaleur et des flammes. Tenir hors de portée des enfants. Ne remettez aucun mélange inutilisé dans le moule. Ne doit être manipulé que par des professionnels qualifiés.