



## MULTI BLUE PLAMUUR

Gerko Multi Blue Plamuur is een hoogwaardige semi-lichtgewicht polyester plamuur die kan worden gebruikt als vul- of afwerkingsplamuur. Is gemakkelijk aan te brengen en te schuren. Kleur verandert van blauw naar grijs tijdens het droogproces. Klaar om te schuren als de kleur grijs is.

### EIGENSCHAPPEN

- Universele polyesterplamuur met een lager soortelijk gewicht van 1,6 kg/L
- Kleurverandering als hulpmiddel voor de timing van het starten van het schuurproces
- Kan worden gebruikt als vul- of afwerkingsplamuur
- Uitstekend schuurbaar, te beginnen met P120
- Hechting tot verschillende ondergronden (staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, polyesterlaminaten, oude verf, ...)
- Extra romig voor gemakkelijk mengen en aanbrengen
- Zeer gemakkelijk uit te smeren
- Niet-poreus, glad oppervlak
- Kleur: lichtblauw
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3

### FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	KLEUR NA DROGEN	STUKS PER DOOS	STUKS PER PALLET
MF10	Multi Blue Plamuur 1,6KG	Lichtblauw	Lichtgrijs	6	288
MF30	Multi Blue Plamuur 3KG	Lichtblauw	Lichtgrijs	4	144

### VOC INFORMATIE

De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIBb) in gebruiksklare vorm is 250 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product zoals ontvangen is 244 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is <100 g/liter.

### OPSLAGVOORWAARDEN

Gerko multi blue plamuur dient in de originele verpakking met goed gesloten deksel op een koele plaats bewaard te worden. Onder de juiste omstandigheden is het product een jaar houdbaar bij temperaturen tussen + 5°C - + 25°C.




## MULTI BLUE PLAMUUR



### VOORBEREIDING

Alle ondergronden grondig reinigen en schuren. Voor verdere behandeling nogmaals reinigen met aceton of thinner.



### PRODUCTMIX

Per volume: Gerko Multi Blue + 2% Verharder Dibenzoyl Peroxide Paste - Red 5 - 6 min bij 20°C

### DENSITEIT 20°C

1.5 gr/cm<sup>3</sup> / ± 0.1

### HARDHEID (SHORE 0) 30 MIN

60 - 65 / ± 5



### AANBRENGEN

Met een plamuurspatel. In lagen aanbrengen met gelijkmatige stevige druk. Niet allemaal tegelijk aanbrengen.



### DROOGTIJD



OR



2-3 min bij 50% kracht (korte golf)

De droogtijd kan variëren naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad.




### SCHUREN

#### GROF SCHUREN

P80 - P120

#### EIND SCHUREN

P180 - P240



### FLEXIBILITEIT

Flexibiliteit (200µm) (Stick test) 45°  
Geen scheuren of breuken.



### VEILIGHEID

Brandbaar. Schadelijk voor de gezondheid bij inademing. De damp kan spontane vlammen veroorzaken. Het is irriterend voor de ogen en de huid. Eet, drink of rook niet tijdens het gebruik van het product. Adem de damp niet in. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medische hulp inroepen. Bij inslikken niet braken en onmiddellijk een arts raadplegen. Gebruik in goed geventileerde ruimtes, ver van hitte en vlammen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Plaats ongebruikt mengsel niet terug in de vorm. Mag alleen worden gehanteerd door getrainde professionals.