



POLYCREAM PLAMUUR

Gerko Polycream Plamuur is een all-round polyesterplamuur. Eén product voor alle toepassingen. Polycream heeft alle kwaliteiten waar een goede plamuur om gevraagd wordt zoals gemakkelijke applicatie, sneldrogend en makkelijk te schuren.

EIGENSCHAPPEN

- Universele 2K polyesterplamuur
- Maximale stabiliteit op verticale oppervlakken
- Uitstekende hechting op gegalvaniseerde en elektrolytisch verzinkte metalen, stalen oppervlakken en aluminium
- Zeer goed smeerbaar
- Niet-poreus, glad oppervlak
- Uitstekend schuurbaar
- Hoog vulvermogen
- Fijne korrel samenstelling
- Geen scheuren aan de randen door fijnschuren
- Kan achteraf afgewerkt worden met multi blue plamuur of direct met een primer
- Kleur: beige
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	STUKS PER DOOS	DOZEN PER PALLET
PC20	Polycream Plamuur 2kg	Beige	6	288

VOC INFORMATIE

De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIBb) in gebruiksklare vorm is 250 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product zoals ontvangen is 252 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is <100 g/liter.

OPSLAGVOORWAARDEN

Gerko Polycream plamuur dient in de originele verpakking met goed gesloten deksel op een koele plaats bewaard te worden. Onder de juiste omstandigheden is het product een jaar houdbaar bij temperaturen tussen + 5°C - + 25°C.




POLYCREAM PLAMUUR



VOORBEREIDING

Alle ondergronden grondig reinigen en schuren. Voor verdere behandeling nogmaals reinigen met aceton of thinner.



PRODUCTMIX

Per volume: Gerko Polycream + 2% Verharder Dibenzoyl Peroxide Paste-Red 5 - 6 min bij 20°C

DENSITEIT 20°C

1,85 gr/cm³ / ± 0,1

HARDHEID (SHORE D) 30 MIN

65 - 70 / ± 5



AANBRENGEN

Met een plamuurspatel. In lagen aanbrengen met gelijkmatige stevige druk. Niet allemaal tegelijk aanbrengen.



DROOGTIJD



OR



2 - 3 min bij 50% power (korte golf)

De droogtijd kan variëren naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad.




SCHUREN

GROF SCHUREN

P80 - P120

EIND SCHUREN

P180 - P240



FLEXIBILITEIT

Flexibiliteit (200µm) (Stick test)
45° Geen scheuren of breuken.



VEILIGHEID

Brandbaar. Schadelijk voor de gezondheid bij inademing. De damp kan spontane vlammen veroorzaken. Het is irriterend voor de ogen en de huid. Eet, drink of rook niet tijdens het gebruik van het product. Adem de damp niet in. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medische hulp inroepen. Bij inslikken niet braken en onmiddellijk een arts raadplegen. Gebruik in goed geventileerde ruimtes, ver van hitte en vlammen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Plaats ongebruikt mengsel niet terug in de vorm. Mag alleen worden gehanteerd door getrainde professionals.