



TECHNISCHES DATENBLATT

POLYCREAM SPACHTEL

Gerko Polycream Spachtel ist ein Allzweck-Polyesterspachtel. Ein Produkt für alle Anwendungen. Polycream hat alle Eigenschaften, die ein guter Kitt benötigt, wie einfache Anwendung, schnelles Trocknen und einfaches Schleifen.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

- Universeller 2K Polyester Kitt
- Maximale Stabilität auf vertikalen Flächen
- Hervorragende Haftung auf verzinkten und galvanisch verzinkten Metallen, Stahloberflächen und Aluminium
- Sehr leicht zu verbreiten
- Porenfreie, glatte Oberfläche
- Hervorragendes Schleifen
- Hohe Füllkraft
- Feinkornzusammensetzung
- Keine Risse an den Kanten durch feines Schleifen
- Kann anschließend mit Multi Blue Spachtel oder direkt mit Primer oder Füller fertiggestellt werden
- Farbe: beige
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| CODE | BESCHREIBUNG | FARBE | STÜCKE PRO BOX | STÜCKE PRO PALLET |
|------|------------------------|-------|----------------|-------------------|
| PC20 | Polycream Spachtel 2kg | Beige | 6 | 288 |

VOC-INFORMATIONEN

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIBb) in gebrauchsfertiger Form beträgt 250 g/Liter. Der erhaltene VOC-Gehalt dieses Produkts beträgt 252 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses gebrauchsfertigen Produkts beträgt <100 g/Liter.

LAGERBEDINGUNGEN

Gerko Polycream Spachtel sollte an einem kühlen Ort in der Originalverpackung mit fest verschlossenem Deckel aufbewahrt werden. Unter den richtigen Bedingungen kann das Produkt ein Jahr lang bei Temperaturen zwischen + 5°C - + 25°C aufbewahrt werden.




TECHNISCHES DATENBLATT

POLYCREAM SPACHTEL



VORBEREITUNG

Alle Oberflächen gründlich reinigen und schleifen. Zur weiteren Behandlung erneut mit Aceton oder Verdünner reinigen.



WARENMIX

Nach Ausgabe: Gerko Polycream + 2% Härter
Dibenzoyl Peroxide Paste-Red 5 - 6 min bei
20°C

DICHTE 20°C

1,85 gr/cm³ / ± 0,1

HÄRTE (SHORE D) 30 MIN

65 - 70 / ± 5



ANWENDEN

Mit einem Füllspatel. In Schichten mit gleichmäßigem Druck auftragen.
Nicht alle auf einmal anwenden.



TROCKENZEIT



OR



2 - 3 min bei 50% Leistung (Kurzweile)

Die Trocknungszeit kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.




SCHLEIFEN

GROBES SCHLEIFEN

P80 - P120

SCHLEIFEN BEENDEN

P180 - P240



FLEXIBILITÄT

Flexibility (200µm) (Stick test)
45° No cracks or breakage.



SICHERHEIT

Brennbar. Gesundheitsschädlich durch Einatmen. Der Dampf kann spontane Flammen verursachen. Es reizt die Augen und die Haut. Während der Verwendung des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Atme den Dampf nicht ein. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken nicht erbrechen und sofort einen Arzt aufsuchen. Verwendung in gut belüfteten Bereichen, fern von Hitze und Flammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Geben Sie keine unbenutzte Mischung zurück in die Form. Sollte nur von geschultem Fachpersonal gehandhabt werden.