



FICHE TECHNIQUE

UNIFLEX MASTIC

Le Gerko Uniflex Mastic est un mastic polyester très flexible, crémeux et facile à appliquer conçu pour réparer tout type de plastique utilisé pour la carrosserie, en particulier les pare-chocs.

PROPRIÉTÉS

- Mastic spécialement conçu pour les surfaces plastiques
- Mastic noir universel
- Haute flexibilité
- Finition lisse
- Ponçage facile
- Guide de ponçage intégré: lors du ponçage le mastic passe du noir au gris
- Adhérence universelle sur les anciennes surfaces peintes, l'acier, les métaux légers, l'acier galvanisé, l'aluminium, le bois et le MDF
- Parfait pour les réparations plastiques de finition
- Couleur: noir
- Durcisseur: BPO rouge
- Rapport de mélange en %: 2-3

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

CODE	DÉSCRIPTION	COULEUR	PIÈCES PAR BOÎTE	CARTONS PAR PALETTE
UF20	Uniflex Mastic 2KG	Noir	6	288

INFORMATIONS VOC

La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produit: IIBb) sous forme prête à l'emploi est de 250 g/litre. La teneur en COV de ce produit tel que reçu est de 277 g/litre. La teneur en COV de ce produit prêt à l'emploi est <100 g/litre.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Gerko uniflex mastic doit être conservé dans un endroit frais dans son emballage d'origine avec un couvercle hermétiquement fermé. Dans les bonnes conditions, le produit peut être conservé pendant un an à des températures comprises entre + 5°C et + 25°C.




FICHE TECHNIQUE

UNIFLEX MASTIC



PRÉPARATION

Nettoyez et poncez soigneusement toutes les surfaces. Nettoyez à nouveau avec de l'acétone ou un diluant pour un traitement ultérieur.



COMPOSITION

Par volume: Gerko Uniflex + 2% Durcisseur
Dibenzoyl Peroxide Paste - Red 5 - 6 min à 20°C

DENSITÉ 20°C

1,76 gr/cm³ / ± 0,1

DURETÉ (SHORE D) 30 MIN

65 - 70 / ± 5



APPLIQUER

Avec une spatule de remplissage. Appliquer en couches avec une pression ferme et uniforme. Ne pas appliquer en une seule fois.



TEMPS DE SÉCHAGE



OR



2 à 3 min à 50% de puissance (ondes courtes)

Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'humidité.



PONÇAGE

PONÇAGE GROS

P80 - P120

FIN DU PONÇAGE

P180 - P240



FLEXIBILITÉ

Flexibilité (200µm) (Stick test)
45° Pas de larmes ni de cassures.



SÉCURITÉ

Inflammable. Nocif pour la santé par inhalation. La vapeur peut provoquer des flammes spontanées. Il est irritant pour les yeux et la peau. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit. N'inhalez pas la vapeur. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin. En cas d'ingestion, ne pas vomir et consulter immédiatement un médecin. Utiliser dans des zones bien ventilées, loin de la chaleur et des flammes. Tenir hors de portée des enfants. Ne remettez aucun mélange inutilisé dans le moule. Ne doit être manipulé que par des professionnels qualifiés.