



CRISTAL KLARLACK UHS

GENERAL

CODE	DÉSCRIPTION
CC10-1	Gerko cristal Klarlack UHS 1L
CC10-5	Gerko cristal Klarlack UHS 5L
HSCC-2,5	Gerko cristal Härter Langsam UHS 2,5L
HNCC-2,5	Gerko cristal Härter normal UHS 2,5L
HFCC-2,5	Gerko cristal Härter Schnell UHS 2,5L
HSCC-0,5	Gerko cristal Härter Langsam UHS 0,5L
HNCC-0,5	Gerko cristal Härter normal UHS 0,5L
HFCC-0,5	Gerko cristal Härter Schnell UHS 0,5L



GLANZ: ●●●●●●●●
 FLIESSFÄHIGKEIT: ●●●●●●●●
 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
 GEGEN KRATZER: ●●●●●●●●


DÉSCRIPTION

Zweikomponenten-Acryl-Klarlack, der sich durch einen hohen Festkörperanteil auszeichnet. Hohe Härte, Beständigkeit gegen: Wetterbedingungen, UV-Strahlen und Steinschlag. Die Beschichtung platzt auch bei starken Steinschlägen nicht ab. Hervorragender Glanz, ausgezeichneter Verlauf und Elastizität, die ein perfektes Aussehen des Anstrichs garantieren.

INFORMATION



100 Teile oder Cristal Klarlack UHS,
 50 Teile oder Cristal Härter UHS,
 0 - 5 Teile oder Verdünnung.



Verdunstung zwischen den Anstrichen (20°C,
 65% H.R.): **10 min**



Zwei volle Anstriche mit Verdunstung.
 Spritzpistole*. Düsenöffnung durch pneumatische
 Methode: **1,3 - 1,4 mm**.
 Arbeitsdruck – HVLP: **2 - 2,5 bar***.



Trocknung IR: **~5 min**.



Trocknungszeit 20°C:
 Staubfrei: **35 min**
 Trocken durch: **1 h**
 Trocknungszeit 40°C: vor der Montage: **15 min**
 Trocknungszeit 60°C: vor der Montage: **25 - 30 min**



CRISTAL KLARLACK UHS

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Oberflächen mit Silikonentferner reinigen.

SPRITZVISKOSITÄT BEI 20 °C

18-19 s DIN-Schale 4 mm

HALTBARKEITSDAUER

40 min

DICKE DER TROCKENEN BESCHICHTUNG

~40-70 µm

EMPFOHLENE GRÖSSE DER FARBSIEBE

125-190 µm

VOC

2004/42/CE/II,B/e(420)

DATUM DES MINDESTHALTBARKEITSDATUMS

CC10: 24 Monate (in ungeöffneter Originalverpackung)
HSCC10: 12 Monate (in ungeöffneter Originalverpackung)
HNCC10: 12 Monate (in ungeöffneter Originalverpackung)
HFCC10: 12 Monate (in ungeöffneter Originalverpackung)