



CRISTAL BLANKE LAK UHS

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
CC10-1	Gerko cristal blanke lak UHS 1L
CC10-5	Gerko cristal blanke lak UHS 5L
HSCC-2,5	Gerko cristal verharder traag UHS 2,5L
HNCC-2,5	Gerko cristal verharder normaal UHS 2,5L
HFCC-2,5	Gerko cristal verharder snel UHS 2,5L
HSCC-0,5	Gerko cristal verharder traag UHS 0,5L
HNCC-0,5	Gerko cristal verharder normaal UHS 0,5L
HFCC-0,5	Gerko cristal verharder snel UHS 0,5L



GLANS: ●●●●●●●●
VLOEIBAARHEID: ●●●●●●●●
WEERSTAND TEGEN KRASSEN: ●●●●●●●●

OMSCHRIJVING

Tweecomponenten acrylaat blanke lak gekenmerkt door een hoog gehalte aan vaste stoffen. Hoge hardheid, bestand tegen: weersomstandigheden, UV-stralen en steenslag. Coating schilfert niet af, zelfs niet bij sterke steenslag. Heeft een uitstekende glans, uitstekende vloei en elasticiteit die het perfecte uiterlijk van geschilderde coating garandeert.

INFORMATIE



100 delen Cristal blanke lak UHS,
50 delen Cristal verharder UHS,
0 - 5 delen verdunner.




Twee volledige lagen met verdamping.
Spuitspuitpistool*. Opening van de spuitmond met de
pneumatische methode: **1,3 - 1,4 mm**.
Werkdruk – HVLP: **2 - 2,5 bar***.

* Gebruik hogedrukapparatuur en HVLP. Druk zoals aanbevolen door de fabrikant van het pistool.



Droogtijd 20°C:
Stofvrij: **35 min**
Doorgedroogd: **1 h**
Droogtijd 40°C: voor montage: **15 min**
Droogtijd 60°C: voor montage: **25 - 30 min**



Verdamping tussen de lagen (20°C, 65% H.R.):
10 min



Drogen IR: **~5 min**.



CRISTAL BLANKE LAK UHS

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Oppervlakken reinigen met siliconenverwijderaar.

SPUITVISCOSITEIT IN 20°C

18-19 s DIN Cup 4 mm

POT LIFE

40 min

DIKTE VAN DROGE COATING

~40-70 µm

AANBEVOLEN MATEN VAN VERFZEVEN

125-190 µm

VOC

2004/42/CE/II,B/e(420)

DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID

CC10: 24 maanden (in de originele ongeopende verpakking)

HSCC10: 12 maanden (in de originele ongeopende verpakking)

HNCC10: 12 maanden (in de originele ongeopende verpakking)

HFCC10: 12 maanden (in de originele ongeopende verpakking)