



SPEED VERNIS UHS

GÉNÉRAL

CODE	DÉSCRIPTION
CS10-1	Speed vernis UHS 1L
CS10-5	Speed vernis UHS 5L
HCS10-0,5	Speed durcisseur UHS 0,5L
HCS10-2,5	Speed durcisseur UHS 2,5L



BRILLANT: ●●●●●●
FLUIDITÉ: ●●●●●●
RÉSISTANCE AUX RAYURES: ●●●●●●

DÉSCRIPTION

Vernis High Solid avec une résistance accrue aux rayures et des temps de séchage extrêmement courts. Temps de séchage de 5 minutes à 60°C. Le long temps ouvert permet de peindre de grandes surfaces et des voitures entières. Le vernis peut être poli déjà après 2 heures à 20°C. Le revêtement a une haute brillance, une haute dureté et une haute résistance aux rayures.

INFORMATION



100 parties vernis Speed UHS,
50 parties durcisseur Speed UHS,
0 - 5 parties diluant.




Deux couches complètes avec évaporation. Pistolet à peinture*. Ouverture de la buse par méthode pneumatique : **1,2-1,4 mm**.
Pression de travail – HVLP : **2 - 2,5 bar***.

* Utiliser des équipements à haute pression et HVLP. Pression recommandée par le fabricant du pistolet.



Temps de séchage 20°C :
Hors poussière : **15 min**
Séchage à l'air : **25 min**
A sec : **1 h**
Temps de séchage 40°C : avant le montage : **15 min**
Temps de séchage 60°C : avant le montage : **5 min**



Évaporation entre les couches (20°C, 65% H.R.) :
8 min



Séchage IR: ~**5 min**.

PRÉPARATION DES SURFACES

Nettoyez les surfaces avec un dissolvant pour silicone.

VISCOSITÉ DU SPRAY À 20 °C

16-17 s Coupe DIN 4 mm

DURÉE DE CONSERVATION

40 min

ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT SEC

~40-70 µm

TAILLES RECOMMANDÉES DES TAMIS À PEINTURE

125-190 µm

COV

2004/42/WE/IIB(d)(420) 420

DATE DE LA DURABILITÉ MINIMALE

CX10: 24 mois (dans l'emballage original non ouvert)
HCX10: 12 mois (dans l'emballage original non ouvert)