



SPEED BLANKE LAK UHS

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
CS10-1	Speed blanke lak UHS 1L
CS10-5	Speed blanke lak UHS 5L
HCS10-0,5	Speed verharder UHS 0,5L
HCS10-2,5	Speed verharder UHS 2,5L



GLANS: ●●●●●●
VLOEIBAARHEID: ●●●●●●●●
WEERSTAND TEGEN KRASSEN: ●●●●●●●●

OMSCHRIJVING

High Solid blanke lak met verhoogde krasbestendigheid en extreem korte uithardingstijden. Uithardingstijd van 5 minuten bij 60°C. Lange open tijd maakt het mogelijk grote oppervlakken en hele auto's te lakken. Deze blanke lak kan al na 2 uur bij 20°C gepolijst worden. De blanke lak heeft een hoge glans, hoge hardheid en krasbestendigheid.

INFORMATIE



100 delen Speed blanke lak UHS,
50 delen Speed verharder UHS,
0 - 5 delen verdunner.



Twee volledige lagen met verdamping.
Spuitspuit*. Opening van de spuitmond met de
pneumatische methode: **1,2-1,4 mm**.
Werkdruk – HVLP: **2 bar - 2,5 bar***.

* Gebruik hogedrukapparatuur en HVLP. Druk zoals aanbevolen door de fabrikant van het pistool.



Droogtijd 20°C:
Stofvrij: **15 min**
Luchtdroog: **25 min**
Doorgedroogd: **1 h**
Droogtijd 40°C: voor montage: **15 min**
Droogtijd 60°C: voor montage: **5 min**



Wachttijd tussen de lagen (20°C, 65% H.R.):
8 min



Drogen IR: **~5 min**.

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Oppervlakken reinigen met siliconenverwijderaar.

SPUITVISCOSITEIT IN 20°C

16-17 s DIN Cup 4 mm

POT LIFE

40 min

DIKTE VAN DROGE COATING

~40-70 µm

AANBEVOLEN MATEN VAN VERFZEVEN

125-190 µm

VOC

2004/42/WE/IIB(d)(420) 420

DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID

CS10: 24 maanden (in de originele ongeopende verpakking)
HCS10: 12 maanden (in de originele ongeopende verpakking)