



2K HS GRONDVERF

ALGEMEEN

| CODE | OMSCHRIJVING |
|--------|--------------------------------|
| PFW10 | 2K HS grondverf wit 1L |
| PFG10 | 2K HS grondverf grijs 1L |
| PFB10 | 2K HS grondverf zwart 1L |
| HPF025 | 2K HS verharder normaal 250 ml |
| HPF026 | 2K HS verharder snel 250 ml |
| PFW40 | 2K HS grondverf wit 4L |
| PFG40 | 2K HS grondverf grijs 4L |
| PFB40 | 2K HS grondverf zwart 4L |
| HPF10 | 2K HS verharder normaal 1L |
| HPF20 | 2K HS verharder snel 1L |
| HPF30 | 2K HS verharder extra snel 1L |



Wit



Grijs



Zwart

OMSCHRIJVING

Gerko 2K HS grondverf is een twee componenten hoogvullende grondverf. Biedt een goede schuurbaarheid, goede vul-ling, snelle droging, doorzakvastheid en uitstekende hechting op staal, gegalvaniseerd staal en aluminium. Gerko grond-verf garandeert een volledig universeel gebruik dankzij de 3 beschikbare applicatiemethoden: hoogvullende grondverf, primer en nat in nat. Het product is verkrijgbaar in drie kleuren (zwart, grijs en wit) voor een optimale afstemming van de kleur op de afvlak.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoog gehalte aan vaste stoffen
- Snel drogend
- Gemakkelijk te schuren
- Minder schuurstof
- Korte overspuittijden
- Ook nat in nat te gebruiken

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het wordt aanbevolen om de primer aan te brengen bij een temperatuur tussen 5 - 25°C en een vochtigheidsgraad van maximaal 80°C.



2K HS GRONDVERF

MENGVERHOUDING

| | HOOGVULLENDE GRONDVERF | | PRIMER | | NAT IN NAT | |
|------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | OP VOLUME | BIJ GEWICHT | OP VOLUME | BIJ GEWICHT | OP VOLUME | BIJ GEWICHT |
| Grondverf | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 |
| Verharder | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 |
| Verdunning | 0,5 | 7,15 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 |

VISCOSITEIT



DIN 4/20°C
18 - 25 s


Gehalte aan vluchtige organische stoffen

VOC-INFORMATIE

530 - 560*

*Gebruiksklaar mengsel. VOC-gehalten zijn op minimum en maximum waarden.

TOEPASSING



| | Mondstuk (mm) | Druk (bar) |
|---|------------------------|----------------|
| Aantal lagen | 2 - 3 | |
| Spuitpistool met zwaartekrachttoevoer HVLP | 1.4 - 1.8 1.6 - 2.0 | 2 - 4 2 - 4 |
| Levensduur van het mengsel bij 20°C | 1 - 2 u | |
| (20°C, 65% RH) Flash-off time | 5 - 10 min | |



2K HS GRONDVERF

DROOGTIJD

| | Hoogvullende grondverf | Primer | Nat in nat |
|----------------|------------------------|---------|-------------|
| Droogtijd 20°C | 2 - 4 u | 2 - 3 u | 15 - 60 min |
| Droogtijd 60°C | 25 min | 20 min | |

SCHUREN

| | Hoogvullende grondverf | Primer | Nat in nat |
|---------|------------------------|-------------|------------|
| Schuren | P320 - P400 | P400 - P500 | |

DROOGTIJD IR



Afstand/tijd afhankelijk van lamptype en vermogen
10 - 25 min (Richtlijn voor IR-apparatuur)

HOUDBAARHEID

Bij temperaturen tussen 15°C en 25°C en een luchtvochtigheid van 65% is de houdbaarheid van het product naar verwachting 24 maanden vanaf de productiedatum.

VEILIGHEID

Zie veiligheidsinformatieblad.

OVERIGE INFORMATIE

Dergelijke informatie is, naar beste weten en overtuiging van het bedrijf, nauwkeurig en betrouwbaar op basis van de aangegeven gegevens. Er wordt echter geen garantie gegeven of verklaring gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te vergewissen van de geschiktheid van dergelijke informatie voor zijn eigen specifieke gebruik.