



EASYGO SPACHTEL

ALLGEMEIN

CODE

EG10

BESCHREIBUNG

Easygo Spachtel 1 L



BESCHREIBUNG

Easygo Spachtel ist ein ungesättigter Polyesterharzspachtel mit niedriger Dichte, der speziell für Karosserien entwickelt wurde. Das Produkt ist ideal zum Füllen von Hohlräumen und zum Ausgleichen von Unebenheiten. Dank seiner einzigartigen Formel kann es auf große Flächen aufgetragen werden, ohne dass es ausfließt oder beim Aushärten schrumpft. Darüber hinaus bietet es eine hervorragende Haftung, so dass es sich sowohl für kleine als auch für große Reparaturen eignet. Ein weiterer Vorteil ist, dass Easygo putty auch bei niedrigen Temperaturen aushärtet. Die Farbe ändert sich während des Aushärtungsprozesses von blau nach grau. Wenn die Farbe grau ist, kann geschliffen werden.

EIGENSCHAFTEN

- Universeller leichter Polyesterspachtel
- Extreme Haftung auf Metalloberflächen
- Farbänderung zur Unterstützung des Zeitpunkts des Starts des Schleifprozesses
- Mit Glaskugeln als Füllmaterial
- Geringe Schrumpfungquote
- Extreme Haftung auf verschiedenen Substraten wie Stahl, E-Coat, verzinktem Stahl, glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) und Holz
- Kombiniert hervorragende Abriebeigenschaften mit einer absolut kompakten Oberfläche
- Vibrationsfest und flexibel auf dünnem Metall
- Hohe Stabilität in der Dose
- Ist leicht zu schleifen
- Kurze Trocknungszeit
- Spezifisches Gewicht 1,3 kg/L
- Farbe: gelb
- Härter: BPO rot
- Mischungsverhältnis in %: 2-3

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

Easygo Polyesterspachtel kann auf Aluminium, Galvanik, Stahl, Holz, SMC, FRP und andere blanke Metalloberflächen sowie auf Oberflächen mit alter Farbe aufgetragen werden. Nach dem Mischen des Easygo-Polyesterspachtels gemäß den angegebenen Maßen kann er mit einem Spachtel und flexiblen Gummis auf die vorbereiteten Oberflächen aufgetragen werden. Nicht auf thermoplastische Oberflächen und Oberflächen mit Acryl- und säurehärtenden Lackfarben auftragen.



EASYGO SPACHTEL

ANWENDUNG



1. Alle Untergründe gründlich reinigen und anschleifen.
2. Vor der weiteren Behandlung erneut mit Aceton oder Verdünner reinigen.
3. In Schichten mit gleichmäßigem, festem Druck auftragen. Nicht alles auf einmal auftragen.

PRODUKTMISCHUNG



Pro Volumen: Easygo Spachtelmasse + 2% Härter - Rot 5-6 min bei 20°C
Dichte. 20°C: 1,37 gr/cm³ / ± 0,1

TROCKNUNGSZEIT



20°C 15-20 min oder 2-3 min bei 50% Leistung (Kurzweile)
Die Trocknung kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit angepasst werden.

SCHLEIFEN



Grob	P80 – P120
Endbearbeitung	P180 – P240

FLEXIBILITÄT

Biugsamkeit (200 µm) (Pastentest)
45° Keine Risse oder Brüche.



EASYGO SPACHTEL

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)



Der VOC-Gehalt dieses Produkts in gebrauchsfertiger Form beträgt maximal 234 g/Liter.

* Für das gebrauchsfertige Gemisch gemäß der Richtlinie UE 2004/42/CE

SICHERHEIT



Es wird empfohlen, während der Verarbeitung persönliche Schutzausrüstung wie eine Lackiermaske, Schutzhandschuhe oder einen Lackieranzug zu tragen, um Reizungen der Augen, der Haut oder der Atemwege zu vermeiden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.

Entflammbar. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Seine Dämpfe können Selbstentzündung verursachen. Reizt Augen und Haut. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Its verursacht kein Erbrechen nach Verschlucken. Sofort einen Arzt aufsuchen. In gut belüfteten Räumen, fern von Hitze und Flammen verwenden. An einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren. Unbenutztes Gemisch nicht wieder in die Dose füllen. Sollte nur von geschultem Fachpersonal verwendet werden.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Easygo putty sollte im Originalbehälter mit geschlossenem Deckel und an einem kühlen Ort gelagert werden. Bei sachgemäßer Lagerung kann er ein Jahr lang bei Temperaturen zwischen +5 °C und 25 °C aufbewahrt werden.