



## EASYGO PLAMUUR

### ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
EG10	Easygo plamuur 1 L



### OMSCHRIJVING

Easygo-plamuur is een onverzadigde polyesterharsplamuur met een lage dichtheid, speciaal ontwikkeld voor autocarrosserieën. Het product is ideaal voor het opvullen van holtes en het egaliseren van oneffenheden. Dankzij de unieke formule kan het op grote oppervlakken worden aangebracht zonder uit te vloeien of te krimpen tijdens het uitharden. Bovendien biedt het uitstekende hechting, waardoor het geschikt is voor zowel kleine als grote reparaties. Een ander voordeel is dat Easygo-plamuur zelfs bij lage temperaturen uithardt. Kleur verandert van blauw naar grijs tijdens het droogproces. Klaar om te schuren als de kleur grijs is.

### EIGENSCHAPPEN

- Universele lichte polyester plamuur
- Extreme hechting op metalen oppervlakken
- Kleurverandering om de timing van het begin van het schuurproces te vergemakkelijken
- Hoge stabiliteit in het blik
- Met glazen bollen als vulmateriaal
- Lage krimpverhouding
- Trillingsbestendig en flexibeler op dun metaal
- Combineert uitstekende schuureigenschappen met een absoluut compact oppervlak
- Gemakkelijk te schuren
- Extreme hechting op diverse ondergronden zoals staal, E-coat, gegalvaniseerd staal, glasvezel- versterkte kunststoffen (GFK) en hout
- Korte droogtijd
- Soortelijk gewicht 1,3 kg/L
- Kleur: beige
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3

### VOORBEREIDING EN TOEPASSING

Easygo polyester plamuur kan worden aangebracht op aluminium, galvanisch, staal, hout, SMC, FRP en andere kale metalen oppervlakken, evenals op oppervlakken met oude verf. Na het mengen van de Easygo polyester plamuur in overeenstemming met de opgegeven afmetingen, kan het worden aangebracht op vooraf voorbereide oppervlakken met behulp van een plamuurspatel en flexibele rubbers. Niet aanbrengen op thermoplastische oppervlakken en oppervlakken met acrylaat- en zuurhardende coatingverf.



## EASYGO PLAMUUR

### TOEPASSING



1. Reinig alle ondergronden grondig en schuur ze op.
2. Voor verdere behandeling nogmaals reinigen met aceton of thinner.
3. Aanbrengen in lagen met gelijkmatige, stevige druk. Niet in één keer aanbrengen

### PRODUCTMIX



Per volume: Easygo plamuur + 2% verharder - Rood 5-6 min bij 20°C  
Dichtheid. 20°C: 1.37 gr/cm<sup>3</sup> / ± 0.1

### DROOGTIJD



20°C 15-20 min of 2-3 min op 50% vermogen (kortegolf)  
Drogen kan worden aangepast aan temperatuur en vochtigheid

### SCHUREN



Grof	P80 – P120
Afwerking	P180 – P240

### FLEXIBILITEIT

Flexibiliteit (200 µm) (plaktest)  
45° Geen barsten of breuk.



## EASYGO PLAMUUR

### VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOC)



Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximaal 234 g/liter.

\* Voor het gebruiksklare mengsel volgens de richtlijn UE 2004/42/CE

### VEILIGHEID



Het wordt aanbevolen om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken zoals een verfmasker, beschermende handschoenen of een verfpak tijdens het aanbrengen om irritatie van de ogen, huid of luchtwegen te voorkomen. Raadpleeg het productinformatieblad voor meer informatie.

Ontvlambaar. Schadelijk voor de gezondheid bij inademing. Its damp kan spontane vlammen veroorzaken. It is irriterend voor de ogen en de huid. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. De damp niet inademen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en medische hulp inroepen. It veroorzaakt geen braken na inslikken. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gebruik in goed verluchte ruimtes, ver van hitte en vlammen. Ergens bewaren waar kinderen er niet bij kunnen. Doe het ongebruikte mengsel niet terug in het blik. Mag alleen gebruikt worden door getrainde professionals.

### OPSLAGCONDITIES

Easygo plamuur moet worden bewaard in de originele verpakking met gesloten deksel en op een koele plaats. Onder de juiste omstandigheden kan het een jaar bewaard worden bij temperaturen tussen +5 °C en 25 °C.