



SPUITPLAMUUR

ALGEMEEN

CODE

SP12

OMSCHRIJVING

Spuitplamuur 1,2 Kg



OMSCHRIJVING

Spuitplamuur is een betrouwbaar product voor het repareren van oppervlakken na plamuren en schuren. Het is ideaal voor het vullen van krassen en spleten en behoudt zijn vorm dankzij de uitstekende thixotropie, die ervoor zorgt dat het niet uitloopt, zelfs wanneer het in dikke lagen op verticale oppervlakken wordt aangebracht. Het is uiterst gebruiksvriendelijk en kan snel en schoon worden aangebracht, waardoor het een favoriete keuze is van zowel professionals als doe-het-zelvers die op zoek zijn naar efficiënte oplossingen. Na het aanbrengen en schuren is het oppervlak perfect glad en klaar voor verdere verwerking. Dit egalisatiemiddel fungeert ook als een effectieve beschermende barrière tegen mogelijke problemen die worden veroorzaakt door onjuiste menging van polyester egalisatiemiddelen met verharders, waardoor veelvoorkomende problemen door onjuiste verhoudingen van componenten worden voorkomen.

EIGENSCHAPPEN

- Wordt gebruikt voor het opvullen van kleinere en grotere oneffenheden
- Creëert een gladde coating, zelfs op grote oppervlakken
- Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
- Droogt snel op en geeft een poriënvrij oppervlak
- Hoog vullend vermogen
- Is gemakkelijk te schuren

ONDERGROND

Staal	Ontvet en schuur droog met korrel P80 - P120
Aluminium	Ontvetten en schuren met schuurvlies
2K Acryl Grondlagen	Ontvet en schuur droog met korrel P220 - P280
Oude verflaag	Ontvetten en droog schuren met korrel P220 - P280
Kunststoffen (uitgezonderd PE, PP en PTFE)	Ontvetten en schuren met schuurvlies
Polyester Vulmiddelen	Ontvetten en droogschuren met korrel P220 - P280
Epoxy grondlagen	Matteren en ontvetten

Breng het vulmiddel niet rechtstreeks aan op reactieve primers, ééncomponent acrylaatproducten of producten op basis van nitrocellulose.




SPUITPLAMUUR

MENGVERHOUDING

gewicht



Spuitplamuur	100g
Verharder	3-4
Verdunning	10%



Houdbaarheid: 20 – 30 min /20°C

TOEPASSING



Meng de componenten grondig. Voeg indien nodig 10% polyesterverdunner toe aan de spuitplamuur. Aanbrengen met een spuitpistool (spuitkop $\varnothing 2,2 - 3,0$ mm, werkdruk 3 - 4 bar) in één tot drie lagen. Laat de verdunner enkele minuten uitdampen tussen de lagen. Gebruik het product in een goed geventileerde ruimte.

DROOGTIJD



- Temperatuur 20°C: 90 - 120 min
- Temperatuur 60°C: 30 min

De droogtijden hebben betrekking op de temperaturen van de respectieve componenten.

SCHUREN



Grof schuren	P180 – P240
Afwerking	P240 – P320

TOEPASSINGSOMSTANDIGHEDEN

Het wordt aanbevolen om het vulmiddel aan te brengen bij temperaturen boven 10°C.



SPUITPLAMUUR

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOC)



VOC II/B/b-grenswaarde (*)	540 g/l
VOC in het mengsel	300 g/l

* Voor het gebruiksklare mengsel volgens de richtlijn UE 2004/42/CE

VEILIGHEID



Het wordt aanbevolen om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken zoals een verfmasker, beschermende handschoenen of een verpak tijdens het aanbrengen om irritatie van de ogen, huid of luchtwegen te voorkomen. Raadpleeg het productinformatieblad voor meer informatie.

Houdbaarheid van het vulmiddel: 12 maanden vanaf de productiedatum.