



UNIFLEX SPACHTEL

ALLGEMEIN

CODE	BESCHREIBUNG
UF20	Uniflex Spachtel 1,8 Kg



SPEZIFIKATION

Uniflex Spachtel ist ein Zweikomponentenkitt für Kunststoffe, der sich durch außergewöhnliche Flexibilität und Weichheit auszeichnet, wodurch er sich leicht auftragen und schleifen lässt. Er haftet hervorragend auf den meisten Kunststoffen, einschließlich ABS, PVC und PP (außer PE, PTFE und deren Mischungen). Mit seiner hohen Stoß- und Vibrationsfestigkeit ist er die perfekte Wahl für Reparaturen, die mechanischen Beschädigungen ausgesetzt sind. Uniflex Spachtel garantiert dauerhafte und präzise Oberflächen, auch unter schwierigen Bedingungen.

UNTERGRÜNDE

Stahl	Entfetten und mit Schleifpapier der Körnung P80 - P120 trocken schleifen
Verzinkter Stahl	Entfetten und schleifen mit Schleifmatte
Aluminium	Entfetten und schleifen mit Schleifmatte
2K-Acryl-Grundierungen	Entfetten und trocken schleifen mit Schleifpapier P220 - P280
Alte Farbbeschichtung	Entfetten und trocken schleifen mit Schleifpapier der Körnung P220 - P280
Polyester-Lamine	Entfetten und trocken schleifen mit Schleifpapier der Körnung P80 - P120

Spachtelmassen sollten nicht direkt auf reaktive Grundierungen, Einkomponenten-Acryl und Nitrocellulose-Produkte aufgetragen werden.


MISCHUNGSVERHÄLTNIS

Weiches Licht



Uniflex Spachtel	100g
Härter	2g

Dichte 20°C: 1,76 gr/cm³ / ± 0,1
Härte (Shore D) 30 min: 65 - 70 / ± 5



Topfzeit: 4 – 8 min /20°C



UNIFLEX SPACHTEL

ANWENDUNG



1. Die Oberfläche entfetten
2. Den Spachtel mit dem Härter mischen, bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist.
3. Die Spachtelmasse in Schichten von nicht mehr als 5 mm auftragen.

TROCKNUNGSZEIT



- Temperatur 20°C
- 30 - 40 Minuten

Temperatur, Aushärtezeiten beziehen sich auf die Temperaturen der einzelnen Komponenten.

SCHLEIFEN



Grob	P80 – P120
Endbearbeitung	P180 – P240

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die Spachtelmasse bei Temperaturen über 10°C aufzutragen.

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)



VOC II/B/b-Grenzwert (*)	250 g/l
VOC im Gemisch	90 g/l

* Für das gebrauchsfertige Gemisch gemäß der Richtlinie UE 2004/42/CE

SICHERHEIT



Es wird empfohlen, während der Verarbeitung persönliche Schutzausrüstung wie eine Lackiermaske, Schutzhandschuhe oder einen Lackieranzug zu tragen, um Reizungen der Augen, der Haut oder der Atemwege zu vermeiden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.