



EXPRESS KLARLACK VHS

GENERAL

CODE	BESCHREIBUNG
CX10-1	Express Klarlack VHS 1L
CX10-5	Express Klarlack VHS 5L
HGX10-0,5	Express Härter VHS 0,5L
HGX10-2,5	Express Härter VHS 2,5L



GLANZ: ●●●●●●
FLUIDITÄT: ●●●●●●
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN KRATZER: ●●●●●●

BESCHREIBUNG

Express-Klarlack VHS ist für die VOC-Gehaltskategorie <420 g/l mit extrem kurzen Aushärtezeiten qualifiziert. Dieser Klarlack kann nach nur 2 Stunden bei 20°C oder nach 5 Minuten bei 60°C poliert werden. Die lange offene Zeit ermöglicht es, große Flächen und ganze Autos zu lackieren. Der Klarlack hat einen hohen Glanz, eine hohe Härte und Kratzfestigkeit.

EIGENSCHAFTEN

- Extrem schnelle Trocknung geeignet
- Für Lufttrocknung
- Deutliche Energieeinsparung
- Hoher Glanzgrad
- Hervorragende Verlaufseigenschaften
- Für kleine bis große Lackierarbeiten
- Ohne Verdünner verwenden
- 1,5-Schicht-System

MISCHVERHÄLTNIS



A: Express Klarlack VHS: 100
B: Express Härter VHS: 50

SPEZIELLE HÄRTER

Härter LANGSAM
Härter NORMAL
Härter SCHNELL

Die Verwendung eines geeigneten Härters hängt von der Raumtemperatur ab.






EXPRESS KLARLACK VHS


ANWENDUNG



Anzahl der Schichten: 1,5
Druck: 2 - 2,5 bar
Düse: 1,2 - 1,4 mm



Ablüfzeit zwischen den Schichten: 10 - 12 min



Topfzeit: 60 min bei 20°C

Die erste Halbschicht des Klarlacks sollte auf die vorgetrocknete Schicht des Basislacks aufgetragen werden. Die zweite Schicht des Klarlacks sollte als volle Schicht aufgetragen werden und bis zum vollständigen Fließen und Aushärten belassen werden.

Bei Verwendung einer Spritzkabine sollte der Lackierer nach der zweiten Schicht 10 Minuten warten und danach die Spritzkabine auf 50°C Heizstufe einschalten.



Viskosität (DIN 4/20°C)
Ohne Verdünnung: 16 - 17 s



Staubfrei: 25 min bei 20°C
Betriebshärte (Polieren): 3 h bei 20°C / 5 min bei 50°C
Endhärte: 4 Tage

GEHALT AN FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN



Maximaler Gehalt an VOC im Produkt	418 g/l
VOC für Kategorie: II,B/e	420 g/l

Klarlack erfüllt die Normen der EU-Richtlinie 2004/42/CE/II,B/e(840)



EXPRESS KLARLACK VHS

GLANZ

Ausgangsglanz: 97

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In dicht verschlossenen Behältern an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Feuer- und Wärmequellen lagern. Sonnenbestrahlung vermeiden.

LAGERBARKEIT

Klarlack: 24 Monate / 20°C

Härter Langsam/NORMAL/SCHNELL: 12 Monate / 20°C

REINIGUNGSMITTEL

Für die Reinigung der Geräte kann Acrylverdünner verwendet werden. Es wird empfohlen, Verdünner für die Reinigung von Spritzpistolen zu verwenden.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Siehe Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

SPEZIFISCHES GEWICHT

Klarlack - etwa 1,0 g/cm³

Härter - ca. 1,0 g/cm³