



## MULTI GREEN PLAMUUR

### ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
MG14	Multi Green plamuur 1,4 Kg



### OMSCHRIJVING

Multi Green plamuur is een veelzijdige carrosserieplamuur die uitblinkt door zijn uitstekende hechting op diverse materialen zoals staal, verzinkte platen, aluminium, vertinde oppervlakken, glasvezelversterkte kunststof (GVK) en hout. Dit hoogwaardige product kenmerkt zich door een korte droogtijd, eenvoudige schuurbaarheid en een uitstekende vullende werking zonder porievorming.

### EIGENSCHAPPEN

- Kan worden gebruikt als vul- of afwerkingsplamuur
- Uitstekend schuurbaar, te beginnen met P120
- Hechting op verschillende ondergronden (staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, oude verf, ...)
- Extra romig voor gemakkelijk mengen en aanbrengen
- Zeer gemakkelijk uit te smeren
- Niet-poreus, glad oppervlak
- Kleur: groen
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3
- Te gebruiken met Gerko plamuur dispenser voor een perfecte verdeling van verharder en plamuur

### MENGVERHOUDING



Verf + verharder 100:2 in gewicht

### VERWERKINGSVOORWAARDEN

Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afvoer. De werktemperatuur moet minstens +10 °C zijn. Max. luchtvochtigheid 80 %. Carrosserieplamuur op polyesterbasis hardt niet meer uit bij een temperatuur onder +10 °C.




## MULTI GREEN PLAMUUR

### DROOGTIJD

**Objecttemperatuur 20 °C****Objecttemperatuur 60 °C**

Schuurbaar na 20 minuten

Schuurbaar na 5 minuten



Houdbaarheid: 4 - 5 min /20°C

### VERWERKINGSTIPS

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken licht opschuren. Niet uitgeharde oude verflagen en grondlagen verwijderen. Niet aanbrengen op thermoplastische of zure producten (wash-primer). Meng het plamuurmateriaal goed met de verharder. Gebruik niet meer dan 3% verharder P! Een te lage of te hoge dosering van verharder kan vlekken veroorzaken in de aflaklaag. Reinig en ontvet het hele te spuiten oppervlak voor elke bewerking. Ontroest defecte plekken tot op het blanke metaal en schuur droog met schuurpapier P 80 / 150. Gebruik na het drogen schuurpapier P 150 / 240 voor droog schuren. Schuur het hele oppervlak mat met droog schuurpapier P 240 / 360 voordat je plamuur aanbrengt. Bij plamuurwerkzaamheden op non-ferrometalen (bijv. aluminium, verzinkte oppervlakken) is het mogelijk om een grondlaag aan te brengen met een geschikte epoxyprimer om een optimale hechting te garanderen voordat de plamuur wordt aangebracht. Overlak niet zonder het oppervlak te hebben geïsoleerd met 1K of 2K plamuur. Plamuur kan alleen droog geschuurd worden.

### VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOC)



VOC II/B/b-grenswaarde (\*) | 250 g/l

Dit product bevat max. | 25 g/l

\* Voor het gebruiksklare mengsel volgens de richtlijn UE 2004/42/CE

### VEILIGHEID



Het wordt aanbevolen om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken zoals een verfmasker, beschermende handschoenen of een verfpak tijdens het aanbrengen om irritatie van de ogen, huid of luchtwegen te voorkomen. Raadpleeg het productinformatieblad voor meer informatie.

Houdbaarheid van het vulmiddel: 12 maanden vanaf de productiedatum.