



KLARLACKSPRAY 2K

ALLGEMEIN

CODE

AS400

BESCHREIBUNG

Klarlackspray 2K 400ml



BESCHREIBUNG

Gerko 2K-Klarlack ist ein schnelltrocknender Zweikomponenten-Klarlack, der sich ideal für Klarlack-über-Basis-Anwendungen eignet. Dank der chemischen Vernetzung mit dem integrierten Härter bietet dieser Lack einen hervorragenden Verlauf und eine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Chemikalien und mechanische Beanspruchung. Außerdem ist der Gerko 2K-Klarlack kraftstoffbeständig!

EIGENSCHAFTEN

- Hoher UV-Schutz, vergilbungsfrei, lichtbeständig
- Hervorragende Wetterbeständigkeit und Kratzfestigkeit
- Ausgezeichneter Verlauf und Spritzbild
- Sichere und "saubere" Härterzugabe
- Sehr beständig gegenüber chemischer und mechanischer Belastung
- Kraftstofffest

UNTERGRUND

Basislacke wasser- und lösemittelbasierend, ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen.

FARBTON / GLANZGRAD

Farblos hochglänzend, farblos matt

VORBEREITUNG



Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln!



Unmittelbar vor dem Lackieren roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen. Dose um 180° drehen und auf Stift am Dosenboden aufsetzen.



Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen. Roten Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.



Dose nach dem Auslösen erneut gründlich schütteln.



KLARLACKSPRAY 2K

SPRITZGÄNGE



Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
2 - 3 Spritzgänge, Trockenschichtdicke 40 - 50 µm

ABLÜFTZEIT



3 - 5 min zwischen den Spritzgängen
10 - 15 min vor Ofentrocknung

ARBEITSENDE



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

TROCKENZEITEN BEI 20 °C



Staubtrocken nach ca.	10 - 20 min
Griffest nach ca.	4 - 5 h
Montagefest nach ca.	12 h
Polierbar nach ca.	8 - 9 h

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

LAGERUNG

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

VOC-GESETZGEBUNG

EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l - Dieses Produkt enthält max. 840 g/l

SICHERHEITSRATSCHLÄGE

Siehe Sicherheitsdatenblatt



KLARLACKSPRAY 2K

VERARBEITUNGSHINWEISE

Topfzeit ca. 5 - 6 h bei 20 °C

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Nicht ausgehärtete bzw. nicht tragfähige Altlackierungen entfernen.
Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden.

Intakte, tragfähige Altlackierungen, Werkslackierungen:

1. Vorreinigung mit Gerko OS05 or WD05.
2. Danach schleifen mit P400 - P500.
3. Anschließend entfetten mit Gerko OS05 or WD05.

Gerko Basislacke:

Hierzu die jeweilige Gerko-Produktinformation des Basislack-Systems beachten!