



VERNIS 2K

GÉNÉRAL

CODE	DÉSCRIPTION
AS400	Vernis 2K 400ml



DÉSCRIPTION

Gerko 2K Clearcoat est un vernis à deux composants à séchage rapide qui convient parfaitement aux applications de vernis sur base. Grâce à la réticulation chimique avec le durcisseur intégré, ce vernis offre une excellente fluidité et une résistance élevée aux influences climatiques, aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques. De plus, le vernis Gerko 2K est résistant aux carburants !

PROPRIÉTÉS

- Haute protection contre les UV, résistant au jaunissement et à la lumière
- Excellente résistance aux intempéries et aux rayures
- Excellent rendu et aspect de pulvérisation
- Ajout sûr et « propre » de durcisseur
- Très résistant aux sollicitations chimiques et mécaniques
- Résistant aux carburants

SUPPORT

Teintes de base à base d'eau et de solvant, anciennes couches de peinture durcies et légèrement poncées


COULEUR / DEGRÉ DE BRILLANT

Incolore très brillant, incolore mat


PRÉPARATION



Agiter vigoureusement pendant 1 - 2 minutes avant l'utilisation !



Juste avant l'application, retirer le bouton rouge du capuchon. Tourner l'aérosol de 180 ° et placer le bouton sur la tige à la base du spray.



Placer l'aérosol toujours tête en bas sur un support stable. Appuyer sur le bouton rouge avec la paume de la main jusqu'à la butée.



Après le déclenchement, agiter le spray de nouveau vigoureusement.



VERNIS 2K

NOMBRE DE PASSES



Vaporiser pour tester - Distance de pulvérisation env. 20 - 30 cm
2 - 3 passes, épaisseur de film sec : 40 - 50 µm

TEMPS D'ÉVAPORATION



3 - 5 min entre les passes
10 - 15 min avant séchage au four

APRÈS L'UTILISATION



Après l'utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et appuyer pour vider la valve afin d'éviter que le produit ne sèche dans la buse.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20 °C



Hors poussière après env	10 - 20 min
Sec au toucher après env	4 - 5 h
Prêt au montage après env	12 h
Polissable après env	8 - 9 h

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air. Assurer une ventilation adéquate.

STOCKAGE

Pendant 2 ans, si le produit est conservé bien fermé dans un endroit frais et sec.

LÉGISLATION COV

Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. B/e) : 840 g/l - Ce produit contient au maximum 840 g/l de COV.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Voir la fiche de données de sécurité



VERNIS 2K

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Vie en pot : env. 5 - 6 h à 20 °C

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT

Enlever les anciennes peintures ou couches de fond qui n'ont pas durci ou qui ne sont pas stables.
Ne pas appliquer sur les supports thermoplastiques.

Anciennes couches de peintures intactes et solides, peinture d'usine :

1. Nettoyage préalable avec Gerko OS05 or WD05.
2. Ensuite, poncer avec P400 - P500.
3. Pour finir, dégraisser avec Gerko OS05 or WD05.

Gerko Bases mates :

Consulter à cet effet les fiches techniques Gerko du système de bases mates !