



AQUA ABDECKBAND

ALLGEMEIN

CODE	BESCHREIBUNG
AMT19	Aqua Abdeckband - 19 x 50 mm
AMT24	Aqua Abdeckband - 24 x 50 mm
AMT30	Aqua Abdeckband - 30 x 50 mm
AMT38	Aqua Abdeckband - 38 x 50 mm
AMT50	Aqua Abdeckband - 50 x 50 mm



BESCHREIBUNG

Aqua Abdeckband ist ein hochwertiges Abdeckband für hohe Temperaturen, das sich durch einen wasserfesten Krep-papierträger und einen lösungsmittelhaltigen Gummiharzklebstoff auszeichnet. Hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis sowie gegen hohe Temperaturen. Entwickelt für Nassschleif- und Spritzlackierarbeiten bei der Autoreparatur mit den meisten gängigen Farben und Lacken. Die spezielle farbige Rückseite verbessert die Sichtbarkeit während des Abklebevorgangs und erleichtert die Entfernung. Temperaturbeständigkeit bis zu 110°C. Geeignet für kurzzeitige Abdeckarbeiten im Freien mit sauberer Entfernung innerhalb von 3 Tagen. FSC®- und PEFC-zertifizierte Abdeckklebebänder auf Anfrage erhältlich.

MERKMALE

- Mittlere/hohe Adhäsion
- Ausgezeichnetes Haftvermögen und schnelle Haftung
- Speziell entwickelt, um gegen Feuchtigkeit und die meisten gängigen Wasserlacke zu widerstehen
- Saubere Entfernung nach Trocknungszyklus bei 90°C/194°F (max. 1 Stunde) - 110°C/230°F (max. 30 min)
- Hervorragende Haftung auf lackiertem Metall, Gummi und Glas
- Gute Lackverankerung
- 3 Tage UV-Beständigkeit

WICHTIGSTE ANWENDUNGEN

- Professionelle Abdeckungen für Hochtemperatur-Spritzlackierungen auf Wasserbasis in der Autoreparaturlackindustrie.
- Professionelle Abdeck- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich (kurzfristig)



AQUA ABDECKBAND

TECHNISCHE DATEN

	Metrisch	Imperiale Einheiten	Prüfverfahren
Gesamtgewicht	100 g/m ²	100 g/m ²	ISO 536
Gesamtdicke	130 µm	5.1 mils	Intern
MD-Zugfestigkeit	42 N/cm	24 Lbs/in	AFERA 5004/PSTC 131
MD Bruchdehnung	8 %	8 %	AFERA 5004/PSTC 131
Haftung auf Stahlblech	2.3 N/cm	21.0 oz/in	AFERA 5001/PSTC 101
Betriebstemperatur bis zu (1 Stunde)	90°C	194°F	

TRÄGERMATERIAL

Gesättigtes Krepppapier

ART DES KLEBSTOFFS

Natural-Kautschuk

TECHNICAL INFORMATION AND PRODUCT USE

Alle oben genannten technischen Informationen und Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer praktischen Erfahrungen erstellt worden. Die Angaben beziehen sich nur auf Durchschnittswerte, die auf der Grundlage von Tests in einem konditionierten Labor ermittelt wurden, und sind nicht als Spezifikation zu verstehen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen. Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Informationen, Vorschläge und sonstigen Aussagen wurden zu Ihrer Orientierung und Verwendung zusammengestellt. Gerko weist den Benutzer der Produkte darauf hin, sicherzustellen, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen und Vorschlägen verwendet wird. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts in der tatsächlichen Anwendung unter spezifischen Bedingungen zu bestimmen.

LAGERUNG UND LAGERDAUER

Es wird empfohlen, das Band in einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Raum bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C und einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 50% zu lagern. Das Klebeband und die Jumbo-Rolle sollten innerhalb von 12 Monaten bzw. 6 Monaten ab Versanddatum verwendet werden. Gerko übernimmt keine Verantwortung für defektes Material, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den oben genannten Bedingungen gelagert und verwendet wird.