



## AQUA MASKEERTAPE

### ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
<b>AMT19</b>	Aqua maskeertape - 19 x 50 mm
<b>AMT24</b>	Aqua maskeertape - 24 x 50 mm
<b>AMT30</b>	Aqua maskeertape - 30 x 50 mm
<b>AMT38</b>	Aqua maskeertape - 38 x 50 mm
<b>AMT50</b>	Aqua maskeertape - 50 x 50 mm



### OMSCHRIJVING

Aqua maskeertape is een eersteklas maskeertape voor hoge temperaturen, gekenmerkt door een watervaste crêpepapier drager en een kleeflaag van rubberhars op basis van oplosmiddelen. Uitstekende weerstand tegen vocht, verf op water- en oplosmiddelbasis en tegen hoge temperaturen. Ontworpen voor nat schuren en spuiten in autoreparatietoepassingen met de meest gangbare verven en lakken. Speciale kleurlaag verbetert de zichtbaarheid tijdens het afplakken van de verf voor eenvoudige verwijdering. Temperatuurbestendig tot 110°C. Geschikt voor kortstondig afplakken buiten met schone verwijdering binnen 3 dagen. FSC® en PEFC gecertificeerde maskeertapes op aanvraag verkrijgbaar.

### KENMERKEN

- Gemiddelde/hoge kleefkracht
- Uitstekende hechting en snelle hechting
- Specifiek ontworpen om bestand te zijn tegen vocht en de meest gangbare verven op waterbasis
- Schone verwijdering na droogcyclus bij 90°C/194°F (max. 1 uur) - 110°C/230°F (max. 30 min)
- Uitstekende hechting op geveerd metaal, rubber en glas
- Goede verfverankering
- 3 dagen UV-bestendigheid

### BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN

- Professionele maskering voor spuiten op waterbasis bij hoge temperaturen in de autospuiterij.
- Professioneel afplakken en spuiten binnen en buiten (kortstondig).



## AQUA MASKEERTAPE

### TECHNISCHE DATA

	Metrisch	Imperiale eenheden	Testmethode
Totaal gewicht	100 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Totale dikte	130 µm	5.1 mils	Intern
MD treksterkte	42 N/cm	24 Lbs/in	AFERA 5004/PSTC 131
MD breukrek	8 %	8 %	AFERA 5004/PSTC 131
Hechting aan staalplaat	2.3 N/cm	21.0 oz/in	AFERA 5001/PSTC 101
Gebruikstemperatuur tot (1 uur)	90°C	194°F	

### MATERIAAL ACHTERKANT

Verzadigd crêpepapier

### TYPE LIJM

Purperrubber

### TECHNISCHE INFORMATIE EN PRODUCTGEBRUIK

Alle bovengenoemde technische informatie en gegevens worden naar beste weten verstrekt op basis van onze praktijkervaring. Getoonde cijfers verwijzen alleen naar gemiddelde waarden, gebaseerd op tests uitgevoerd in een geconditioneerd laboratorium en zijn niet geldig voor specificatie. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de producten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. De nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie wordt niet gegarandeerd. De technische informatie, suggesties en andere verklaringen in dit document zijn samengesteld voor uw begeleiding en gebruik. Gerko herinnert de gebruiker van de producten eraan ervoor te zorgen dat het product wordt gebruikt volgens de verstrekte instructies en suggesties. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product vast te stellen voor daadwerkelijke toepassing onder specifieke omstandigheden.

### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Aanbevolen opslag in een droge ruimte uit de buurt van direct zonlicht. De temperatuur moet variëren van 15°C tot 25°C met een maximale relatieve luchtvochtigheid van 50%. Tape en jumborol dienen respectievelijk binnen 12 maanden en 6 maanden na verzenddatum te worden gebruikt. Gerko neemt geen verantwoordelijkheid voor defect materiaal als dit niet wordt opgeslagen en gebruikt volgens de hierboven vermelde voorwaarden.