



## AZURE ABDECKBAND

### ALLGEMEIN

CODE	BESCHREIBUNG
<b>MAT18</b>	Azure Abdeckband - 18 x 50 mm
<b>MAT24</b>	Azure Abdeckband - 24 x 50 mm
<b>MAT30</b>	Azure Abdeckband - 30 x 50 mm
<b>MAT36</b>	Azure Abdeckband - 36 x 50 mm
<b>MAT48</b>	Azure Abdeckband - 48 x 50 mm



### BESCHREIBUNG

Hochtemperatur-Abdeckband der Spitzenklasse, das sich durch einen flexiblen Krepppapierträger und einen lösungsmittelhaltigen Gummiharzklebstoff auszeichnet. Konzipiert für Spritzlackierungen in der Autoreparatur mit den meisten gängigen Farben und Lacken mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 110°C. Der spezielle Farbträger verbessert die Sichtbarkeit während des Lackier- und Abdeckvorgangs und ermöglicht dank des anpassungsfähigen Papiers ein leichtes Ablösen von gebogenen Formteilen. Geeignet für Abdeck- und Anstricharbeiten im Bau- und Renovierungsbereich. FSC®- und PEFC-zertifizierte Abdeckklebebänder auf Anfrage erhältlich.

### MERKMALE

- Mittlere/hohe Adhäsion
- Ausgezeichnete Haftkraft
- Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit an gebogene Profile
- Leichtes Entfernen ohne Klebstoffübertragung
- Gute Sichtbarkeit
- Geeignet für Ir-Lampen und Spritzkabinen
- 3 Tage UV-Beständigkeit

### WICHTIGSTE ANWENDUNGEN

- Professionelle Abdeckungen für Spritzlackierungen in der Autoreparaturlackindustrie.
- Professionelle Abdeck- und Lackierarbeiten in Innenräumen.



## AZURE ABDECKBAND

### TECHNISCHE DATEN

	Metrisch	Imperiale Einheiten	Prüfverfahren
Gesamtgewicht	93 g/m <sup>2</sup>	93 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Gesamtdicke	130 µm	5.1 mils	Internal
MD-Zugfestigkeit	36 N/cm	20.6 Lbs/in	AFERA 5004/PSTC 131
MD Bruchdehnung	9 %	9 %	AFERA 5004/PSTC 131
Haftung auf Stahlblech	2.3 N/cm	21.0 oz/in	AFERA 5001/PSTC 101
Betriebstemperatur bis zu (1 Stunde)	90°C	194°F	

### TRÄGERMATERIAL

Gesättigtes Krepppapier

### ART DES KLEBSTOFFS

Gummiharz auf Lösungsmittelbasis

### TECHNICAL INFORMATION AND PRODUCT USE

Alle oben genannten technischen Informationen und Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer praktischen Erfahrungen erstellt worden. Die Angaben beziehen sich nur auf Durchschnittswerte, die auf der Grundlage von Tests in einem konditionierten Labor ermittelt wurden, und sind nicht als Spezifikation zu verstehen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen. Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Informationen, Vorschläge und sonstigen Aussagen wurden zu Ihrer Orientierung und Verwendung zusammengestellt. Gerko weist den Benutzer der Produkte darauf hin, sicherzustellen, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen und Vorschlägen verwendet wird. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts in der tatsächlichen Anwendung unter spezifischen Bedingungen zu bestimmen.

### LAGERUNG UND LAGERDAUER

Es wird empfohlen, das Band in einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Raum bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C und einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 50% zu lagern. Das Klebeband und die Jumbo-Rolle sollten innerhalb von 12 Monaten bzw. 6 Monaten ab Versanddatum verwendet werden. Gerko übernimmt keine Verantwortung für defektes Material, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den oben genannten Bedingungen gelagert und verwendet wird.