



SUPERIOR ABDECKBAND

ALLGEMEIN

CODE	BESCHREIBUNG
SMT18	Superior Abdeckband - 18 x 50 mm
SMT24	Superior Abdeckband - 24 x 50 mm
SMT30	Superior Abdeckband - 30 x 50 mm
SMT36	Superior Abdeckband - 36 x 50 mm
SMT48	Superior Abdeckband - 48 x 50 mm



BESCHREIBUNG

Hochwertiges, temperaturbeständiges Abdeckband, das sich durch einen Halbkrepp-Papierträger und einen lösungsmittelhaltigen Gummiharzklebstoff auszeichnet. Geeignet für unkritische Spritzlackierarbeiten bei moderaten Temperaturen bis zu 60°C /140°F (1 Stunde). Es eignet sich zum Überlappen des Bandes mit Abdeckpapier und Abdeckfolie mit guter Haltekraft. Es wird auch als hochwertiges Produkt in der Bauindustrie verwendet. FSC®- und PEFC-zertifizierte Abdeckbänder sind auf Anfrage erhältlich.

MERKMALE

- Mittlere Adhäsion
- Gutes Haftvermögen
- Saubere Entfernung nach Trocknungszyklus bei 60°C/140°F (max. 1 Stunde)
- Gleichmäßige Haftung auf lackiertem Metall, Gummi und Glas
- Schnelle Haftung
- Gute Lackverankerung

WICHTIGSTE ANWENDUNGEN

- Professionelle Abdeckungen für die Hochtemperatur-Spritzlackierung in der Autoreparaturbranche.



SUPERIOR ABDECKBAND

TECHNISCHE DATEN

	Metrisch	Imperiale Einheiten	Prüfverfahren
Gesamtgewicht	90 g/m ²	90 g/m ²	ISO 536
Gesamtdicke	120 µm	4.7 mils	Internal
MD-Zugfestigkeit	38 N/cm	21.7 Lbs/in	AFERA 5004/PSTC 131
MD Bruchdehnung	7 %	7 %	AFERA 5004/PSTC 131
Haftung auf Stahlblech	2.1 N/cm	19.2 oz/in	AFERA 5001/PSTC 101
Betriebstemperatur bis zu (1 Stunde)	60°C	140°F	

TRÄGERMATERIAL

Gesättigtes Krepppapier

ART DES KLEBSTOFFS

Naturkautschuk

TECHNICAL INFORMATION AND PRODUCT USE

Alle oben genannten technischen Informationen und Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer praktischen Erfahrungen erstellt worden. Die Angaben beziehen sich nur auf Durchschnittswerte, die auf der Grundlage von Tests in einem konditionierten Labor ermittelt wurden, und sind nicht als Spezifikation zu verstehen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen. Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Informationen, Vorschläge und sonstigen Aussagen wurden zu Ihrer Orientierung und Verwendung zusammengestellt. Gerko weist den Benutzer der Produkte darauf hin, sicherzustellen, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen und Vorschlägen verwendet wird. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts in der tatsächlichen Anwendung unter spezifischen Bedingungen zu bestimmen.

LAGERUNG UND LAGERDAUER

Es wird empfohlen, das Band in einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Raum bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C und einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 50% zu lagern. Das Klebeband und die Jumbo-Rolle sollten innerhalb von 12 Monaten bzw. 6 Monaten ab Versanddatum verwendet werden. Gerko übernimmt keine Verantwortung für defektes Material, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den oben genannten Bedingungen gelagert und verwendet wird.