



## SUPERIOR MASKEERTAPE

### ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
<b>SMT18</b>	Superior maskeertape - 18 x 50 mm
<b>SMT24</b>	Superior maskeertape - 24 x 50 mm
<b>SMT30</b>	Superior maskeertape - 30 x 50 mm
<b>SMT36</b>	Superior maskeertape - 36 x 50 mm
<b>SMT48</b>	Superior maskeertape - 48 x 50 mm



### OMSCHRIJVING

Superieure maskeertape, temperatuurbestendige maskeertape gekenmerkt door een semi crêpepapier drager en een oplosmiddelhoudende rubberharslijm. Geschikt voor niet-kritieke spuitwerkzaamheden bij gematigde temperaturen tot 60°C /140°F (1 uur). Overlappende tape met afplakpapier en afplakfolie met goede kleefkracht. Wordt ook gebruikt als hoogwaardig product in de bouwsector. FSC® en PEFC gecertificeerde maskeertapes op aanvraag verkrijgbaar.

### KENMERKEN

- Medium hechting
- Goede kleefkracht
- Schone verwijdering na droogcyclus bij 60°C/140°F (max. 1 uur)
- Consistente hechting op gelakt metaal, rubber en glas
- Snelle hechting
- Goede verfverankering

### BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN

- Professioneel maskeren voor spuiten op hoge temperatuur in de autoreparatie-industrie.



## SUPERIOR MASKEERTAPE

### TECHNISCHE DATA

	Metrisch	Imperiale eenheden	Testmethode
Totaal gewicht	90 g/m <sup>2</sup>	90 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Totale dikte	120 µm	4.7 mils	Internal
MD treksterkte	38 N/cm	21.7 Lbs/in	AFERA 5004/PSTC 131
MD breukrek	7 %	7 %	AFERA 5004/PSTC 131
Hechting aan staalplaat	2.1 N/cm	19.2 oz/in	AFERA 5001/PSTC 101
Gebruikstemperatuur tot (1 uur)	60°C	140°F	

### MATERIAAL ACHTERKANT

Verzadigd crêpepapier

### TYPE LIJM

Natuurlijk rubber

### TECHNISCHE INFORMATIE EN PRODUCTGEBRUIK

Alle bovengenoemde technische informatie en gegevens worden naar beste weten verstrekt op basis van onze praktijkervaring. Getoonde cijfers verwijzen alleen naar gemiddelde waarden, gebaseerd op tests uitgevoerd in een geconditioneerd laboratorium en zijn niet geldig voor specificatie. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de producten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. De nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie wordt niet gegarandeerd. De technische informatie, suggesties en andere verklaringen in dit document zijn samengesteld voor uw begeleiding en gebruik. Gerko herinnert de gebruiker van de producten eraan ervoor te zorgen dat het product wordt gebruikt volgens de verstrekte instructies en suggesties. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product vast te stellen voor daadwerkelijke toepassing onder specifieke omstandigheden.

### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Aanbevolen opslag in een droge ruimte uit de buurt van direct zonlicht. De temperatuur moet variëren van 15°C tot 25°C met een maximale relatieve luchtvochtigheid van 50%. Tape en jumborol dienen respectievelijk binnen 12 maanden en 6 maanden na verzenddatum te worden gebruikt. Gerko neemt geen verantwoordelijkheid voor defect materiaal als dit niet wordt opgeslagen en gebruikt volgens de hierboven vermelde voorwaarden.