



MULTI BLUE PLAMUUR

ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
MF10	Multi blue plamuur 1,6 Kg
MF30	Multi blue plamuur 3 L



OMSCHRIJVING

Gerko multi blue plamuur is een hoogwaardige semi-lichtgewicht polyester plamuur die kan worden gebruikt als vul- of afwerkingsplamuur. Is gemakkelijk aan te brengen en te schuren. Kleur verandert van blauw naar grijs tijdens het droogproces. Klaar om te schuren als de kleur grijs is.

EIGENSCHAPPEN

- Universele polyester plamuur met een lager soortelijk gewicht van 1,6 kg/L
- Kleurverandering als hulpmiddel voor de timing van het starten van het schuurproces
- Kan worden gebruikt als vul- of afwerkingsplamuur
- Uitstekend schuurbaar, te beginnen met P120
- Hechting op verschillende ondergronden (staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, polyesterlaminaten, oude verf, ...)
- Extra romig voor gemakkelijk mengen en aanbrengen
- Zeer gemakkelijk uit te smeren
- Niet-poreus, glad oppervlak
- Kleur: lichtblauw
- Verharder: BPO rood
- Mengverhouding in %: 2-3

TOEPASSING EN EIGENSCHAPPEN

- Product met lage dichtheid, speciaal gebruikt voor kleine beschadigingen.
- De speciale glazen microsferen in de samenstelling zorgen voor een zeer groot dekkingsgebied.
- Het kan veilig worden aangebracht op oppervlakken zoals aluminium, gegalvaniseerd staal, oude geverfde oppervlakken, enz.
- Droogt snel en zorgt voor een zijdeachtige afwerking.
- Gemakkelijk te schuren.

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

Staal, OEM-onderdelen en goed uitgeharde oude lak
Alle oppervlakken moeten vooraf gereinigd en geschuurd worden.



MULTI BLUE PLAMUUR

TOEPASSING



1. Meng carrosserieplamuur en rode verharder pasta goed voor gebruik (homogene kleur, geen marmer-effect).
2. Voeg niet meer dan 3% verharder toe.
3. Een teveel aan peroxide zal verkleuring van de afwerking veroorzaken.

- Verwijder corrosie (bijv. roest) door schuren of stralen.
- Op slecht uitgeharde oude lak en OEM-onderdelen met e-coating, schuur je een groot gebied rond beschadigde plekken op tot op het blanke metaal. *Breng carrosserieplamuur alleen aan op kaal metaal.
- Gebruik deze carrosserieplamuur niet op met zuur behandelde oppervlakken of op oppervlakken die gegrond zijn met zuurkatalyseerde producten (etch primers) of 1K Primer Fillers.

MENGVERHOUDING



Plamuur: 100% van het gewicht Multi blauwe plamuur.
Verharder: 2 - 3% van het gewicht
Dichtheid 20°C: 1,1 gr/cm³ ± 0,05
Hardheid 30 min: 60 - 65 / ± 5

DROOGTIJD



20°C op 20 - 30 min.
Infrarood (korte golf): 3 min

SCHUREN



Grof	P80 – P150
Afwerking	P180 – P240

FLEXIBILITEIT

Flexibiliteit (200µm) (Stick test)
45° Geen scheuren of breuken.



MULTI BLUE PLAMUUR

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOC)



De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max 250 g/liter VOC. Het VOC-gehalte van dit product in RFU-vorm is <200 g/liter.

* Voor het gebruiksklare mengsel volgens de richtlijn UE 2004/42/CE

VEILIGHEID



Het wordt aanbevolen om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken zoals een verfmasker, beschermende handschoenen of een verfpak tijdens het aanbrengen om irritatie van de ogen, huid of luchtwegen te voorkomen. Raadpleeg het productinformatieblad voor meer informatie.

Ontvlambaar. Schadelijk voor de gezondheid bij inademing. Its damp kan spontane vlammen veroorzaken. It is irriterend voor de ogen en de huid. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. De damp niet inademen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en medische hulp inroepen. It veroorzaakt geen braken na inslikken. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gebruik in goed verluchte ruimtes, ver van hitte en vlammen. Ergens bewaren waar kinderen er niet bij kunnen. Doe het ongebruikte mengsel niet terug in het blik. Mag alleen gebruikt worden door getrainde professionals.

OPSLAGCONDITIES

Multi blue plamuur moet worden bewaard in de originele verpakking met gesloten deksel en op een koele plaats. Onder de juiste omstandigheden kan het een jaar bewaard worden bij temperaturen tussen +5 °C en 25 °C.