



1K EXPRESS GRONDVERF

ALGEMEEN

CODE

EPG35

OMSCHRIJVING

1K Express grondverf grijs 3,5L



OMSCHRIJVING

1K Express Primer is een ééncomponent-primer met een uitstekend vullend vermogen, actieve corrosiebescherming en een zeer goede hechting op ijzer, staal, zink, aluminium en de meest gangbare, overschilderbare kunststoffen die in de automobielindustrie worden gebruikt (we raden aan de overschilderbaarheid vooraf te controleren).

Aleen aanbrengen op goed ontvet ondergronden. Zink en aluminium voor het aanbrengen licht opschuren. Niet gebruiken op thermoplastische ondergronden.

Dit product mag niet worden overgelakt met polyester spuitplamuur. Het kan worden overgelakt met zowel solventgedragen als watergedragen 1K- en 2K-laksystemen en kan zowel als primer als filler worden gebruikt.

FYSISCHE KENMERKEN

Product	1K Express grondverf
Kleur	Grijs
VOC-regelgeving	EU-grenswaarde voor dit product (categorie B/c): 780 g/l Dit product bevat max. 709 g/l VOC.
Verbruik	5,0 - 7,0 m ² /l
Verwerkingstijd	12 uur bij 20 °C
Opslag	minimaal 2 jaar in ongeopende originele verpakking



1K EXPRESS GRONDVERF

MENGVERHOUDING



Verharder	Per volume	Per gewicht
-	-	-

VERHARDER



Voor compleet spuitwerk	Voor gedeeltelijk spuitwerk
-	-

VERDUNNING



10 - 50 % acrylaat verdunning normaal AV05
10 - 50 % acrylaat verdunning traag AV05-S

SPUITVISCOSITEIT



Gravity spray gun	Airmix/Airless
18 - 22 S 4 MM DIN	40 - 50 S 4 MM DIN

TOEPASSINGSMETHODE



	Verharder	Druk (bar)	Spuitmond (mm)	Spuitgangen	Verdunning (%)
Gravity spray gun (hoge druk)	-	1,6 - 2	1,3 - 1,8	1 - 3	50
Airmix / Airless	-	100 - 120	0,23 - 0,33	1	10 - 20

FLASH-OFF TIJD



5 - 8 min tussen lagen
10 - 15 min voor ovensdrogen



1K EXPRESS GRONDVERF

DROGE LAAGDIKTE

10 - 50 µm

DROOGTIJD



Object-temperatuur	Stofdroog	Aanraakdroog	Klaar voor montage	Schuurbaar	Overschilderbaar
20 °C	5 - 10 min	20 - 30 min	-	40 - 50 min	40 - 50 min

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

Vanaf +10 °C en tot 80 % relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende ventilatie.