



## UNDERBODY COATING

### ALGEMEEN

CODE	OMSCHRIJVING
UBC100	Underbody coating zwart 1KG



### OMSCHRIJVING

Gerko Underbody Coating zwart is een duurzame bescherming op basis van was/bitumen voor bodemplaten, dorpels, wielkasten en andere blootgestelde delen.

Het biedt uitstekende geluidsdemping, uitstekende hechting, langdurige elasticiteit, een niet-plakkerige afwerking, hoge slijtvastheid en zeer goede weerstand tegen strooizout.

### FYSISCHE KENMERKEN

Product	Underbody coating 1KG
Kleur	Zwart
VOC-regelgeving	EU-grenswaarde voor dit product (categorie B/e): 840 g/l Dit product bevat max. 840 g/l VOC.
Verbruik	1,0 - 2,0 m <sup>2</sup> /l
Opslag	minstens 3 jaar in ongeopende originele verpakking

### MENGVERHOUDING

	Verharder	Per volume	Per gewicht
	-	-	-

### VERHARDER

	Voor compleet spuitwerk	Voor gedeeltelijk spuitwerk
	-	-



## UNDERBODY COATING

### VERDUNNING



### SPUITVISCOSITEIT



Gravity spray gun	Airmix/Airless
-	-

Indien nodig met verdunner

### TOEPASSINGSMETHODE



	Verharder	Druk (bar)	Spuitmond (mm)	Spuitgangen	Verdunning (%)
Airmix / Airless	-	100 - 200	0,33 - 0,5	1 - 2	-
Underbody spray gun	-	4 - 6	5 - 10	1 - 2	-

### FLASH-OFF TIJD



5 - 8 min tussen lagen

### DROGE LAAGDIKTE

500 - 1000 µm

### DROOGTIJD



Object-temperatuur	Stofdroog	Aanraakdroog	Klaar voor montage	Schuurbaar	Overschilderbaar
20 °C	-	2 - 4 h	-	-	-

### VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

Vanaf +10 °C en tot 80 % relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende ventilatie.