



EXPRESS VERNIS VHS

GÉNÉRAL

CODE	DÉSCRIPTION
CX10-1	Express vernis VHS 1 L
CX10-5	Express vernis VHS 5 L
HCX10-0,5	Express durcisseur VHS 0,5 L
HCX10-2,5	Express durcisseur VHS 2,5 L



BRILLANT: ●●●●●●

FLUIDITÉ: ●●●●●●

RÉSISTANCE AUX RAYURES: ●●●●●●

DÉSCRIPTION

Le vernis express VHS est qualifié pour la catégorie de teneur en COV <420 g/l avec des temps de durcissement extrêmement courts. Ce vernis peut être poli après seulement 3 heures à 20 °C ou après 5 minutes à 60 °C. Le long temps ouvert permet de peindre de grandes surfaces et des voitures entières. Le vernis est très brillant, très dur et résistant aux rayures.

PROPRIÉTÉS

- Séchage extrêmement rapide
- Peut être utilisé pour le séchage à l'air
- Des économies d'énergie
- Importantes niveau de brillance élevé
- Excellentes propriétés
- D'écoulement pour les travaux de peinture petits à grands
- Utiliser sans diluant
- Système à 1,5 couches

RAPPORT DE MÉLANGE



A : Expressvernis VHS : 100
B : Express durcisseur VHS : 50

DURCISSEUR DÉDIÉS

Express durcisseur normal VHS 0,5 L / 2,5 L



EXPRESS VERNIS VHS


APPLICATION



Nombre de couches : 1,5
Pression : 2 - 2,5 bar
Buse : 1,2 - 1,4 mm



Temps d'évaporation entre les couches : 10 - 12 min



Vie en pot : 60 min à 20 °C

La première demi-couche de vernis doit être appliquée sur la couche de base pré-séchée.

La deuxième couche de vernis doit être appliquée en tant que couche complète et laissée en place jusqu'à ce qu'elle s'écoule et durcisse.

En cas d'utilisation d'une cabine de pulvérisation, le peintre doit attendre 10 minutes après l'application de la deuxième couche, puis allumer la cabine de pulvérisation à un niveau de chauffage de 60 °C.



Viscosité (DIN 4/20 °C)
Sans diluant : 16 - 17 s



Sans poussière : 25 min à 20 °C
Dureté d'utilisation (polissage) : 3 h à 20 °C / 5 min à 60 °C
Dureté finale : 4 jours

TENEUR EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS



Teneur maximale en COV dans le produit	418 g/l
COV pour la catégorie : II,B/d	420 g/l

Le vernis est conforme aux normes de la directive européenne 2004/42/CE/II,B/d(420)



EXPRESS VERNIS VHS

BRILLANT

Brillance finale : 97

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans des récipients hermétiquement fermés, dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de feu et de chaleur. Éviter l'exposition à la lumière du soleil.

DURÉE DE VIE

Vernis : 24 mois / 20 °C

Durcisseur normal : 12 mois / 20 °C

MATÉRIEL DE NETTOYAGE

Pour le nettoyage du matériel, il est possible d'utiliser un diluant acrylique. Il est recommandé d'utiliser du diluant pour nettoyer les pistolets de pulvérisation.

REGLES DE SANTE ET DE SECURITE

Voir la fiche de données de sécurité du produit.

POIDS SPÉCIFIQUE

Vernis - environ 1,0 g/cm³

Durcisseur - environ 1,0 g/cm³